

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 2000-208262

(43)Date of publication of application : 28.07.2000

(51)Int.Cl.

H05B 33/14

C09K 11/06

H05B 33/22

(21)Application number : 11-007051

(71)Applicant : NEC CORP

(22)Date of filing : 13.01.1999


(72)Inventor : AZUMAGUCHI TATSU
ISHIKAWA HITOSHI
MORIOKA YUKIKO
ODA ATSUSHI

(54) ORGANIC ELECTROLUMINESCENT ELEMENT

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an organic electroluminescent element with high brightness.

SOLUTION: As a component material for an organic electroluminescent element, a specific pyrromethene metallic complex compound represented in a formula is used. In the formula, M represents an n valence metal ion; n is any one of 1, 2 and 3. R1 to R7 respectively independently express a hydrogen atom, a halogen atom, a hydroxyl group, a substituted or non-substituted amino group, a nitro group, a cyano group, a substituted or non-substituted alkyl group, a substituted or non-substituted alkenyl group, a substituted or non-substituted cycloalkyl group, a substituted or non-substituted alkoxy group, a substituted or non-substituted aromatic hydrocarbon group, a substituted or non-substituted aromatic heterocyclic group, a substituted or non-substituted aralkyl group, a substituted or non-substituted aryloxy group, a substituted or non-substituted alkoxy carbonyl group, and a carboxyl group. R1 to R7 may form a ring with two thereof.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination] 23.03.1999

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number] 3159259

[Date of registration] 16.02.2001

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right] 18.12.2002

* NOTICES *


Japan Patent Office is not responsible for any damages caused by the use of this translation.

1. This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely.
2. **** shows the word which can not be translated.
3. In the drawings, any words are not translated.

CLAIMS

[Claim(s)]

[Claim 1] the organic electroluminescent element which has the monostromatic or the two or more layers organic thin film layer which contains a luminous layer between cathode and an anode plate -- setting -- the aforementioned organic thin film layer -- at least -- much more -- alike -- general formula [-izing 1]: [Formula 1]



(M expresses the metal ion of n ** among a chemical formula.) Independently R1-R7, respectively A hydrogen atom, a halogen atom, a hydroxyl, The alkyl group which is not replaced [the amino group which is not replaced / substitution or /, a nitro group, a cyano group, substitution, or], The cycloalkyl machine which is not replaced [the ARUKENIRU machine which is not replaced / substitution or /, substitution, or], The aromatic-hydrocarbon machine which is not replaced [the alkoxy group which is not replaced / substitution or /, substitution or], The alkoxy carbonyl group which is not replaced [the aryloxy group which is not replaced / the aralkyl machine which is not replaced / the aromatic heterocycle machine which is not replaced / substitution or /, substitution, or /, substitution, or /, substitution, or] and a carboxyl group are expressed. Moreover, R1-R7 may form the ring by two of them. n is 1, 2, or 3. Organic electroluminescent element characterized for the PIROMETEN metal complex compound shown by independent or containing with mixture.

[Claim 2] The aforementioned organic thin film layer is independent or organic electroluminescent element according to claim 1 characterized by containing as mixture about the compound which has the aforementioned luminous layer and is expressed with the aforementioned general formula [-izing 1] to the aforementioned luminous layer.

[Claim 3] The aforementioned organic thin film layer is independent or organic electroluminescent element according to claim 1 characterized by containing as mixture about the compound which has an electron hole transporting bed containing electron hole transportation material, and is expressed with the aforementioned general formula [-izing 1] to the aforementioned electron hole transporting bed.

[Claim 4] The aforementioned organic thin film layer is independent or organic electroluminescent element according to claim 1 characterized by containing as mixture about the compound which has an electronic transporting bed containing electronic transportation material, and is expressed with the aforementioned general formula [-izing 1] to the aforementioned electronic transporting bed.

[Translation done.]

* NOTICES *

Japan Patent Office is not responsible for any damages caused by the use of this translation.

1. This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely.

2. **** shows the word which can not be translated.

3. In the drawings, any words are not translated.

DETAILED DESCRIPTION

[Detailed Description of the Invention]

[0001]

[The technical field to which invention belongs] this invention relates to the organic electroluminescent element excellent in the luminescence property.

[0002]

[Description of the Prior Art] An organic electroluminescence (EL) element is a spontaneous light-corpuse child using the principle in which the fluorescence nature matter emits light by the recombination energy of the electron hole poured in from the anode plate, and the electron poured in from cathode by impressing electric field.

[0003] Since the report (C. W. Tang, S. A. VanSlyke, applied physics Letters (Applied Physics Letters), 51 volumes, 913 pages, 1987, etc.) of the low-battery drive organic EL element by the laminating type element by C. W. Tang and others of Eastman Kodak Co. was made, research on the organic EL element which makes an organic material a component has been done briskly.

[0004] Tang and others uses tris (8-hydroxy quinolinol aluminum) for the luminous layer, and it uses the triphenyl diamine derivative for the electron hole transporting bed. As an advantage of a laminated structure, raising the injection efficiency of the electron hole to a luminous layer, raising the generation efficiency of the exciton which blocks the electron poured in from cathode and is generated by reunion, shutting up the exciton generated within the luminous layer, etc. are mentioned.

[0005] As element structure of an organic EL element, the three-layer type of the two-layer type of an electron hole transportation (pouring) layer and an electronic transportability luminous layer or an electron hole transportation (pouring) layer, a luminous layer, and an electronic transportation (pouring) layer etc. is well known like this example.

[0006] In such a laminating type constituent child, in order to raise the poured-in recombination efficiency of an electron hole and an electron, the device of element structure or the formation method is made.

[0007] They are the 4,4',4''-tris(3-methylphenylphenylamino)triphenylamine which is a starburst molecule as an electron hole transportability material, and N and N'-diphenyl - Triphenylamine derivatives and aromatic diamine derivatives, such as an N, N'-screw (3-methylphenyl)-[1 and 1'-biphenyl]-4, and 4'-diamine, are known well (for example, JP,8-20771,A, JP,8-40995,A, JP,8-40997,A, the official report publication-number No. 543397 [eight to] official report, JP,8-87122,A, etc.).

[0008] As an electronic transportability material, the OKISA diazole derivative, the triazole derivative, etc. are known well.

[0009] Moreover, as a luminescent material, luminescent material, such as chelate complexes, such as a tris (8-quinolinolato) aluminum complex, a coumarin derivative, a tetrapod phenyl butadiene derivative, a screw styryl arylene derivative, and an OKISA diazole derivative, is known, it is reported that luminescence of the visible region to blue shell red is obtained also for those luminescent color, and realization of a color display element is expected (for example, JP,8-239655,A, JP,7-138561,A, JP,3-200289,A, etc.).

[0010] Moreover, PIROMETEN-BF₂ complex is indicated by JP,9-289081,A as a luminescent material

[0011]


[Problem(s) to be Solved by the Invention] Although high brightness and the long lasting organic EL element are indicated or reported by recently, it cannot still necessarily be said as sufficient thing. Therefore, the material development which shows high performance is called for strongly. The purpose of this invention is to offer the organic EL element of high brightness.

[0012]

[Means for Solving the Problem] In order that this invention persons may solve the aforementioned technical problem, as a result of inquiring wholeheartedly, it found out that the organic EL element produced using a specific PIROMETEN metal complex compound as a luminescent material carried out high brightness luminescence conventionally.

[0013] Moreover, as for the aforementioned material, it turns out that it has high carrier transportability, and the organic EL element produced using the mixed thin film with the organic EL element which produced the aforementioned material as electron hole transportation material or an electronic transportation material and the aforementioned material and other electron hole transportation material, or electronic transportation material found out that high brightness luminescence was shown conventionally, and resulted in this invention.

[0014] namely, the organic electroluminescent element which has the monostromatic or the two or more layers organic thin film layer in which this invention contains a luminous layer between cathode and an anode plate -- setting -- the aforementioned organic thin film layer -- at least -- much more -- alike -- general formula [-izing 2]: -- [Formula 2]



(M expresses the metal ion of n^{**} among a formula.) n is 1, 2, or 3. Independently R_1 - R_7 , respectively A hydrogen atom, a halogen atom, a hydroxyl, The alkyl group which is not replaced [the amino group which is not replaced / substitution or /, a nitro group, a cyano group, substitution, or], The cycloalkyl machine which is not replaced [the alkenyl machine which is not replaced / substitution or /, substitution, or], The aromatic-hydrocarbon machine which is not replaced [the alkoxy group which is not replaced / substitution or /, substitution, or], The alkoxy carbonyl group which is not replaced [the aryloxy group which is not replaced / the aralkyl machine which is not replaced / the aromatic heterocycle machine which is not replaced / substitution or /, substitution, or /, substitution, or /, substitution, or] and a carboxyl group are expressed. Moreover, R_1 - R_7 may form the ring by two of them. They are independent or the organic electroluminescent element characterized by containing with mixture about the PIROMETEN metal complex compound shown.

[0015] Moreover, this invention has a luminous layer at least as the aforementioned organic thin film layer, and is independent or organic electroluminescent element characterized by containing as mixture about the compound by which this luminous layer is expressed with a general formula [-izing 2].

[0016] Moreover, this invention has an electron hole transporting bed at least as the aforementioned organic thin film layer, and is independent or organic electroluminescent element characterized by containing as mixture about the compound by which this luminous layer is expressed with a general formula [-izing 2].

[0017] Moreover, this invention has an electronic transporting bed at least as the aforementioned organic thin film layer, and is independent or organic electroluminescent element characterized by containing as mixture about the compound by which this luminous layer is expressed with a general formula [-izing 2].

[Embodiments of the Invention] Hereafter, this invention is explained in detail. The compound in connection with this invention is a compound which has the structure expressed with a general formula [-izing 2]. (M expresses the metal ion of n^{**} among a formula.) n consists of 1, 2, or 3. Independently R1-R7, respectively A hydrogen atom, a halogen atom, a hydroxyl, The alkyl group which is not replaced [the amino group which is not replaced / substitution or /, a nitro group, a cyano group, substitution, or], The cycloalkyl machine which is not replaced [the ARUKENIRU machine which is not replaced / substitution or /, substitution, or], The aromatic-hydrocarbon machine which is not replaced [the alkoxy group which is not replaced / substitution or /, substitution or], The alkoxy carbonyl group which is not replaced [the aryloxy group which is not replaced / the aralkyl machine which is not replaced / the aromatic heterocycle machine which is not replaced / substitution or /, substitution, or /, substitution, or /, substitution, or] and a carboxyl group are expressed. Moreover, R1-R7 may form the ring by two of them.

[0019] As a metal which can be used for M which shows the metal ion of n^{**} Aluminum, beryllium, a bismuth, cadmium, a cerium, cobalt, Copper, iron, a gallium, germanium, mercury, an indium, a lanthanum, magnesium, Molybdenum, niobium, antimony, a scandium, tin, a tantalum, Thorium, titanium, uranium, a tungsten, a zirconium, vanadium, Although zinc, silver, gold, platinum, chromium, manganese, an yttrium, nickel, palladium, lead, a selenium, a tellurium, a thallium, calcium, strontium, barium, neodium, europium, and an erbium are mentioned, it is not restricted to these.

[0020] Independently R1-R7, respectively A hydrogen atom, a halogen atom, a hydroxyl, The alkyl group which is not replaced [the amino group which is not replaced / substitution or /, a nitro group, a cyano group, substitution, or], The cycloalkyl machine which is not replaced [the ARUKENIRU machine which is not replaced / substitution or /, substitution, or], The aromatic-hydrocarbon machine which is not replaced [the alkoxy group which is not replaced / substitution or /, substitution or], The alkoxy carbonyl group which is not replaced [the aryloxy group which is not replaced / the aralkyl machine which is not replaced / the aromatic heterocycle machine which is not replaced / substitution or /, substitution, or /, substitution, or /, substitution, or] and a carboxyl group are expressed. Moreover, R1-R7 may form the ring by two of them.

[0021] A fluorine, chlorine, a bromine, and iodine are mentioned as a halogen atom.

[0022] the amino group which is not replaced [substitution or] is expressed as -NX1X2 -- independently as X1 and X2, respectively A hydrogen atom, a methyl group, an ethyl group, a propyl group, an isopropyl machine, n-butyl, s-butyl, an isobutyl machine, t-butyl, n-pentyl machine, n-hexyl machine, n-heptyl machine, n-octyl machine, a hydroxymethyl group, 1-hydroxyethyl machine, 2-hydroxyethyl machine, a 2-hydroxy isobutyl machine, 1, 2-dihydroxyethyl machine, 1, 3-dihydroxy isopropyl machine, 2, a 3-dihydroxy-t-butyl, 1, 2, 3-trihydroxy propyl group, a chloro methyl group, 1-chloro ethyl group, 2-chloro ethyl group, 2-chloro isobutyl machine, 1, 2-dichloro ethyl group, 1, 3-dichloro isopropyl machine, 2, a 3-dichloro-t-butyl, 1, 2, 3-TORIKURORO propyl group, a bromomethyl machine, 1-BUROMO ethyl group, 2-BUROMO ethyl group, 2-BUROMO isobutyl machine, 1, 2-dibromo ethyl group, 1, 3-dibromo isopropyl machine, 2, a 3-dibromo t-butyl, 1, 2, 3-TORIBUROMO propyl group, an iodine methyl group, 1-iodine ethyl group, 2-iodine ethyl group, 2-iodine isobutyl machine, 1, 2-diiodo ethyl group, 1, 3-diiodo isopropyl machine, 2, a 3-diiodo t-butyl, 1, 2, 3-triiodo propyl group, an aminomethyl machine, 1-aminoethyl machine, 2-aminoethyl machine, a 2-amino isobutyl machine, 1, 2-diamino ethyl group, 1, 3-diamino isopropyl machine, 2, a 3-diamino t-butyl, 1, 2, 3-triamino propyl group, a cyano methyl group, 1-cyano ethyl group, 2-cyano ethyl group, 2-cyano isobutyl machine, 1, 2-dicyano ethyl group, 1, 3-dicyano isopropyl machine, 2, a 3-dicyano t-butyl, 1, 2, 3-tricyanopropyl machine, a nitro methyl group, 1-nitroglycerine ethyl group, 2-nitroglycerine ethyl group, 2-nitroglycerine isobutyl machine, 1, 2-dinitro ethyl group, 1, 3-dinitro isopropyl machine, 2, a 3-dinitro t-butyl, 1, 2, a 3-trinitro propyl group, a phenyl group, 1-naphthyl group, 2-naphthyl group, 1-anthryl machine, 2-anthryl machine, 9-anthryl machine, 1-phenan tolyl group, 2-phenan tolyl group, 3-phenan tolyl group, 4-phenan tolyl group, 9-phenan tolyl group, 1-naphtha SENIRU machine, 2-naphtha SENIRU machine, 9-naphtha SENIRU machine. 4-styryl phenyl group. 1-pyrenyl machine. 2-pyrenyl machine. 4-pyrenyl machine. 2-

biphenyl machine, 3-biphenyl machine, 4-biphenyl machine, a p-terphenyl-4-IRU machine, A p-terphenyl-3-IRU machine, a p-terphenyl-2-IRU machine, an m-terphenyl-4-IRU machine, An m-terphenyl-3-IRU machine, an m-terphenyl-2-IRU machine, o-tolyl group, m-tolyl group, p-tolyl group, a p-t-butylphenyl group, p-(2-phenylpropyl) phenyl group, A 3-methyl-2-naphthyl group, a 4-methyl-1-naphthyl group, a 4-methyl-1-anthryl machine, A 4'-methyl biphenyl machine, 4"-t-butyl-p-terphenyl-4-IRU machine, 2-pyrrolyl machine, 3-pyrrolyl machine, a pyrazinyl machine, 2-pyridinyl group, 3-pyridinyl group, 4-pyridinyl group, 2-indolyl machine, 3-indolyl machine, 4-indolyl machine, 5-indolyl machine, 6-indolyl machine, 7-indolyl machine, A 1-iso indolyl machine, a 3-iso indolyl machine, a 4-iso indolyl machine, A 5-iso indolyl machine, a 6-iso indolyl machine, a 7-iso indolyl machine, 2-furil machine, 3-furil machine, a 2-benzofuranyl machine, a 3-benzofuranyl machine, A 4-benzofuranyl machine, a 5-benzofuranyl machine, a 6-benzofuranyl machine, A 7-benzofuranyl machine, a 1-iso benzofuranyl machine, a 3-iso benzofuranyl machine, A 4-iso benzofuranyl machine, a 5-iso benzofuranyl machine, a 6-iso benzofuranyl machine, A 7-iso benzofuranyl machine, 2-quinolyl machine, 3-quinolyl machine, 4-quinolyl machine, 5-quinolyl machine, 6-quinolyl machine, 7-quinolyl machine, 8-quinolyl machine, A 1-iso quinolyl machine, a 3-iso quinolyl machine, a 4-iso quinolyl machine, a 5-iso quinolyl machine, A 6-iso quinolyl machine, a 7-iso quinolyl machine, a 8-iso quinolyl machine, 2-kino KISARINIRU machine, 5-kino KISARINIRU machine, 6-kino KISARINIRU machine, 1-carbazolyl machine, 2-carbazolyl machine, 3-carbazolyl machine, 4-carbazolyl machine, 1-phenanthridinyl machine, 2-phenanthridinyl machine, 3-phenanthridinyl machine, 4-phenanthridinyl machine, 6-phenanthridinyl machine, 7-phenanthridinyl machine, 8-phenanthridinyl machine, 9-phenanthridinyl machine, 10-phenanthridinyl machine, 1-acridinyl machine, 2-acridinyl machine, 3-acridinyl machine, 4-acridinyl machine, 9-acridinyl machine, 1, a 7-phenan SURORIN-2-IRU machine, 1, a 7-phenan SURORIN-3-IRU machine, 1, a 7-phenan SURORIN-4-IRU machine, 1, a 7-phenan SURORIN-5-IRU machine, 1, a 7-phenan SURORIN-6-IRU machine, 1, a 7-phenan SURORIN-8-IRU machine, 1, a 7-phenan SURORIN-9-IRU machine, 1, a 7-phenan SURORIN-10-IRU machine, 1, a 8-phenan SURORIN-2-IRU machine, 1, a 8-phenan SURORIN-3-IRU machine, 1, a 8-phenan SURORIN-4-IRU machine, 1, a 8-phenan SURORIN-5-IRU machine, 1, a 8-phenan SURORIN-6-IRU machine, 1, a 8-phenan SURORIN-7-IRU machine, 1, a 8-phenan SURORIN-9-IRU machine, 1, a 8-phenan SURORIN-10-IRU machine, 1, a 9-phenan SURORIN-2-IRU machine, 1, a 9-phenan SURORIN-3-IRU machine, 1, a 9-phenan SURORIN-4-IRU machine, 1, a 9-phenan SURORIN-5-IRU machine, 1, a 9-phenan SURORIN-6-IRU machine, 1, a 9-phenan SURORIN-7-IRU machine, 1, a 9-phenan SURORIN-8-IRU machine, 1, a 9-phenan SURORIN-10-IRU machine, 1, 10-phenan SURORIN-2-IRU Machine, 1, 10-Phenan SURORIN-3-IRU Machine, 1, 10-Phenan SURORIN-4-IRU Machine, 1, a 10-phenan SURORIN-5-IRU machine, 2, a 9-phenan SURORIN-1-IRU machine, 2, a 9-phenan SURORIN-3-IRU machine, 2, a 9-phenan SURORIN-4-IRU machine, 2, a 9-phenan SURORIN-5-IRU machine, 2, a 9-phenan SURORIN-6-IRU machine, 2, a 9-phenan SURORIN-7-IRU machine, 2, a 9-phenan SURORIN-8-IRU machine, 2, a 9-phenan SURORIN-10-IRU machine, 2, a 8-phenan SURORIN-1-IRU machine, 2, a 8-phenan SURORIN-3-IRU machine, 2, a 8-phenan SURORIN-4-IRU machine, 2, a 8-phenan SURORIN-5-IRU machine, 2, a 8-phenan SURORIN-6-IRU machine, 2, a 8-phenan SURORIN-7-IRU machine, 2, a 8-phenan SURORIN-9-IRU machine, 2, a 8-phenan SURORIN-10-IRU machine, 2, a 7-phenan SURORIN-1-IRU machine, 2, a 7-phenan SURORIN-3-IRU machine, 2, a 7-phenan SURORIN-4-IRU machine, 2, a 7-phenan SURORIN-5-IRU machine, 2, a 7-phenan SURORIN-6-IRU machine, 2, a 7-phenan SURORIN-8-IRU machine, 2, a 7-phenan SURORIN-9-IRU machine, 2, a 7-phenan SURORIN-10-IRU machine, 1-FENAJINIRU machine, 2-FENAJINIRU machine, 1-phenothiazinyl group, 2-phenothiazinyl group, 3-phenothiazinyl group, 4-phenothiazinyl group, 1-phenoxazinyl machine, 2-phenoxazinyl machine, 3-phenoxazinyl machine, 4-phenoxazinyl machine, 2-oxazolyl machine, 4-oxazolyl machine, 5-oxazolyl machine, 2-oxadiazolyl machine, 5-oxadiazolyl machine, 3-furazanyl group, 2-thienyl group, 3-thienyl group, A 2-methyl pyrrole-1-IRU machine, a 2-methyl pyrrole-3-IRU machine, A 2-methyl pyrrole-4-IRU machine, a 2-methyl pyrrole-5-IRU machine, A 3-methyl pyrrole-1-IRU machine, a 3-methyl pyrrole-2-IRU machine. A 3-methyl pyrrole-4-IRU machine. a 3-methyl

pyrrole-5-IRU machine, A 2-t-butyl pyrrole-4-IRU machine, a 3-(2-phenylpropyl) pyrrole-1-IRU machine, A 2-methyl-1-indolyl machine, a 4-methyl-1-indolyl machine, a 2-methyl-3-indolyl machine, A 4-methyl-3-indolyl machine, a 2-t-butyl 1-indolyl machine, a 4-t-butyl 1-indolyl machine, a 2-t-butyl 3-indolyl machine, a 4-t-butyl 3-indolyl machine, etc. are mentioned.

[0023] As an alkyl group which is not replaced [substitution or], a methyl group, an ethyl group, a propyl group, An isopropyl machine, n-butyl, s-butyl, an isobutyl machine, t-butyl, n-pentyl machine, n-hexyl machine, n-heptyl machine, n-octyl machine, A hydroxymethyl group, 1-hydroxyethyl machine, 2-hydroxyethyl machine, A 2-hydroxy isobutyl machine, 1, 2-dihydroxyethyl machine, 1, 3-dihydroxy isopropyl machine, 2, a 3-dihydroxy-t-butyl, 1 and 2, 3-trihydroxy propyl group, A chloro methyl group, 1-chloro ethyl group, 2-chloro ethyl group, 2-chloro isobutyl machine, 1, 2-dichloro ethyl group, 1, 3-dichloro isopropyl machine, 2, a 3-dichloro-t-butyl, 1, 2, 3-TORIKURORO propyl group, a bromomethyl machine, 1-BUROMO ethyl group, 2-BUROMO ethyl group, 2-BUROMO isobutyl machine, 1, 2-dibromo ethyl group, 1, 3-dibromo isopropyl machine, 2, a 3-dibromo t-butyl, 1, 2, 3-TORIBUROMO propyl group, an iodine methyl group, 1-iodine ethyl group, 2-iodine ethyl group, 2-iodine isobutyl machine, 1, 2-diiodo ethyl group, 1, 3-diiodo isopropyl machine, 2, a 3-diiodo t-butyl, 1, 2, 3-triiodo propyl group, an aminomethyl machine, 1-aminoethyl machine, 2-aminoethyl machine, a 2-amino isobutyl machine, 1, 2-diamino ethyl group, 1, 3-diamino isopropyl machine, 2, a 3-diamino t-butyl, 1, 2, 3-triamino propyl group, a cyano methyl group, 1-cyano ethyl group, 2-cyano ethyl group, 2-cyano isobutyl machine, 1, 2-dicyano ethyl group, 1, 3-dicyano isopropyl machine, 2, a 3-dicyano t-butyl, 1, 2, 3-tricyanopropyl machine, a nitro methyl group, 1-nitroglycerine ethyl group, 2-nitroglycerine ethyl group, 2-nitroglycerine isobutyl machine, 1, 2-dinitro ethyl group, 1, 3-dinitro isopropyl machine, 2, a 3-dinitro t-butyl, 1 and 2, a 3-trinitro propyl group, etc. are mentioned.

[0024] As an ARUKENIRU machine which is not replaced [substitution or] A vinyl group, an allyl group, 1-butenyl group, 2-butenyl group, 3-butenyl group, 1, 3-butane dienyl machine, 1-methyl vinyl-group, styryl machine, 2, and 2-diphenyl vinyl group, 1, 2-diphenyl vinyl-group, 1-methyl allyl group, 1, and 1-dimethyl allyl group, 2-methyl allyl group, 1-phenyl allyl group, 2-phenyl allyl group, 3-phenyl allyl group, 3, and 3-diphenyl allyl group, 1, 2-dimethyl allyl group, a 1-phenyl-1-butenyl group, a 3-phenyl-1-butenyl group, etc. are mentioned.

[0025] As a cycloalkyl machine which is not replaced [substitution or], a cyclo propyl group, a cyclo butyl, a cyclopentyl group, a cyclohexyl machine, 4-methyl cyclohexyl machine, etc. are mentioned. The alkoxy group which is not replaced [substitution or] is a basis expressed with -OY. as Y A methyl group, an ethyl group, a propyl group, an isopropyl machine, n-butyl, s-butyl, an isobutyl machine, t-butyl, n-pentyl machine, n-hexyl machine, n-heptyl machine, n-octyl machine, a hydroxymethyl group, 1-hydroxyethyl machine, 2-hydroxyethyl machine, a 2-hydroxy isobutyl machine, 1, 2-dihydroxyethyl machine, 1, 3-dihydroxy isopropyl machine, 2, a 3-dihydroxy-t-butyl, 1, 2, 3-trihydroxy propyl group, a chloro methyl group, 1-chloro ethyl group, 2-chloro ethyl group, 2-chloro isobutyl machine, 1, 2-dichloro ethyl group, 1, 3-dichloro isopropyl machine, 2, a 3-dichloro-t-butyl, 1, 2, 3-TORIKURORO propyl group, a bromomethyl machine, 1-BUROMO ethyl group, 2-BUROMO ethyl group, 2-BUROMO isobutyl machine, 1, 2-dibromo ethyl group, 1, 3-dibromo isopropyl machine, 2, a 3-dibromo t-butyl, 1, 2, 3-TORIBUROMO propyl group, an iodine methyl group, 1-iodine ethyl group, 2-iodine ethyl group, 2-iodine isobutyl machine, 1, 2-diiodo ethyl group, 1, 3-diiodo isopropyl machine, 2, a 3-diiodo t-butyl, 1, 2, 3-triiodo propyl group, an aminomethyl machine, 1-aminoethyl machine, 2-aminoethyl machine, a 2-amino isobutyl machine, 1, 2-diamino ethyl group, 1, 3-diamino isopropyl machine, 2, a 3-diamino t-butyl, 1, 2, 3-triamino propyl group, a cyano methyl group, 1-cyano ethyl group, 2-cyano ethyl group, 2-cyano isobutyl machine, 1, 2-dicyano ethyl group, 1, 3-dicyano isopropyl machine, 2, a 3-dicyano t-butyl, 1, 2, 3-tricyanopropyl machine, a nitro methyl group, 1-nitroglycerine ethyl group, 2-nitroglycerine ethyl group, 2-nitroglycerine isobutyl machine, 1, 2-dinitro ethyl group, 1, 3-dinitro isopropyl machine, 2, a 3-dinitro t-butyl, 1 and 2, a 3-trinitro propyl group, etc. are mentioned.

[0026] As an example of the aromatic-hydrocarbon machine which is not replaced [substitution

or] A phenyl group, 1-naphthyl group, 2-naphthyl group, 1-anthryl machine, 2-anthryl machine, 9-anthryl machine, 1-phenan tolyl group, 2-phenan tolyl group, 3-phenan tolyl group, 4-phenan tolyl group, 9-phenan tolyl group, 1-naphtha SENIRU machine, 2-naphtha SENIRU machine, 9-naphtha SENIRU machine, 1-pyrenyl machine, 2-pyrenyl machine, 4-pyrenyl machine, 2-biphenylyl machine, 3-biphenylyl machine, 4-biphenylyl machine, a p-terphenyl-4-IRU machine, a p-terphenyl-3-IRU machine, A p-terphenyl-2-IRU machine, an m-terphenyl-4-IRU machine, an m-terphenyl-3-IRU machine, An m-terphenyl-2-IRU machine, o-tolyl group, m-tolyl group, p-tolyl group, A p-t-butylphenyl group, p-(2-phenylpropyl) phenyl group, A 3-methyl-2-naphthyl group, a 4-methyl-1-naphthyl group, a 4-methyl-1-anthryl machine, a 4'-methyl biphenylyl machine, 4'' - A t-butyl-p-terphenyl-4-IRU machine etc. is mentioned.

[0027] As an aromatic heterocycle machine which is not replaced [substitution or], moreover, 1-pyrrolyl machine, 2-pyrrolyl machine, 3-pyrrolyl machine, a pyrazinyl machine, 2-pyridinyl group, 3-pyridinyl group, 4-pyridinyl group, 1-indolyl machine, 2-indolyl machine, 3-indolyl machine, 4-indolyl machine, 5-indolyl machine, 6-indolyl machine, 7-indolyl machine, a 1-iso indolyl machine, a 2-iso indolyl machine, A 3-iso indolyl machine, a 4-iso indolyl machine, a 5-iso indolyl machine, A 6-iso indolyl machine, a 7-iso indolyl machine, 2-furil machine, 3-furil machine, A 2-benzofuranyl machine, a 3-benzofuranyl machine, a 4-benzofuranyl machine, A 5-benzofuranyl machine, a 6-benzofuranyl machine, a 7-benzofuranyl machine, A 1-iso benzofuranyl machine, a 3-iso benzofuranyl machine, a 4-iso benzofuranyl machine, A 5-iso benzofuranyl machine, a 6-iso benzofuranyl machine, a 7-iso benzofuranyl machine, 2-quinolyl machine, 3-quinolyl machine, 4-quinolyl machine, 5-quinolyl machine, 6-quinolyl machine, 7-quinolyl machine, 8-quinolyl machine, a 1-iso quinolyl machine, A 3-iso quinolyl machine, a 4-iso quinolyl machine, a 5-iso quinolyl machine, a 6-iso quinolyl machine, A 7-iso quinolyl machine, a 8-iso quinolyl machine, 2-kino KISARINIRU machine, 5-kino KISARINIRU machine, 6-kino KISARINIRU machine, 1-carbazolyl machine, 2-carbazolyl machine, 3-carbazolyl machine, 4-carbazolyl machine, 9-carbazolyl machine, 1-phenanthridinyl machine, 2-phenanthridinyl machine, 3-phenanthridinyl machine, 4-phenanthridinyl machine, 6-phenanthridinyl machine, 7-phenanthridinyl machine, 8-phenanthridinyl machine, 9-phenanthridinyl machine, 10-phenanthridinyl machine, 1-acridinyl machine, 2-acridinyl machine, 3-acridinyl machine, 4-acridinyl machine, 9-acridinyl machine, 1, a 7-phenan SURORIN-2-IRU machine, 1, a 7-phenan SURORIN-3-IRU machine, 1, a 7-phenan SURORIN-4-IRU machine, 1, a 7-phenan SURORIN-5-IRU machine, 1, a 7-phenan SURORIN-6-IRU machine, 1, a 7-phenan SURORIN-8-IRU machine, 1, a 7-phenan SURORIN-9-IRU machine, 1, a 7-phenan SURORIN-10-IRU machine, 1, a 8-phenan SURORIN-2-IRU machine, 1, a 8-phenan SURORIN-3-IRU machine, 1, a 8-phenan SURORIN-4-IRU machine, 1, a 8-phenan SURORIN-5-IRU machine, 1, a 8-phenan SURORIN-6-IRU machine, 1, a 8-phenan SURORIN-7-IRU machine, 1, a 8-phenan SURORIN-9-IRU machine, 1, a 8-phenan SURORIN-10-IRU machine, 1, a 9-phenan SURORIN-2-IRU machine, 1, a 9-phenan SURORIN-3-IRU machine, 1, a 9-phenan SURORIN-4-IRU machine, 1, a 9-phenan SURORIN-5-IRU machine, 1, a 9-phenan SURORIN-6-IRU machine, 1, a 9-phenan SURORIN-7-IRU machine, 1, a 9-phenan SURORIN-8-IRU machine, 1, a 9-phenan SURORIN-10-IRU machine, 1, a 10-phenan SURORIN-2-IRU machine, 1, a 10-phenan SURORIN-3-IRU machine, 1, a 10-phenan SURORIN-4-IRU machine, 1, a 10-phenan SURORIN-5-IRU machine, 2, a 9-phenan SURORIN-1-IRU machine, 2, a 9-phenan SURORIN-3-IRU machine, 2, a 9-phenan SURORIN-4-IRU machine, 2, a 9-phenan SURORIN-5-IRU machine, 2, a 9-phenan SURORIN-6-IRU machine, 2, a 9-phenan SURORIN-7-IRU machine, 2, a 9-phenan SURORIN-8-IRU machine, 2, a 9-phenan SURORIN-10-IRU machine, 2, a 8-phenan SURORIN-1-IRU machine, 2, a 8-phenan SURORIN-3-IRU machine, 2, a 8-phenan SURORIN-4-IRU machine, 2, a 8-phenan SURORIN-5-IRU machine, 2, a 8-phenan SURORIN-6-IRU machine, 2, a 8-phenan SURORIN-7-IRU machine, 2, a 8-phenan SURORIN-9-IRU machine, 2, a 8-phenan SURORIN-10-IRU machine, 2, a 7-phenan SURORIN-1-IRU machine, 2, a 7-phenan SURORIN-3-IRU machine, 2, a 7-phenan SURORIN-4-IRU machine, 2, a 7-phenan SURORIN-5-IRU machine, 2, a 7-phenan SURORIN-6-IRU machine, 2, a 7-phenan SURORIN-8-IRU machine, 2, a 7-phenan SURORIN-9-IRU machine, 2, a 7-phenan SURORIN-10-IRU machine, 1-FENAJINIRU machine, 2-FENAJINIRU machine, 1-phenothiazinyl group, 2-

phenothiazinyl group, 3-phenothiazinyl group, 4-phenothiazinyl group, 10-phenothiazinyl group, 1-phenoxazinyl machine, 2-phenoxazinyl machine, 3-phenoxazinyl machine, 4-phenoxazinyl machine, 10-phenoxazinyl machine, 2-oxazolyl machine, 4-oxazolyl machine, 5-oxazolyl machine, 2-oxadiazolyl machine, 5-oxadiazolyl machine, 3-furazanyl group, 2-thienyl group, 3-thienyl group, A 2-methyl pyrrole-1-IRU machine, a 2-methyl pyrrole-3-IRU machine, A 2-methyl pyrrole-4-IRU machine, a 2-methyl pyrrole-5-IRU machine, A 3-methyl pyrrole-1-IRU machine, a 3-methyl pyrrole-2-IRU machine, A 3-methyl pyrrole-4-IRU machine, a 3-methyl pyrrole-5-IRU machine, A 2-t-butyl pyrrole-4-IRU machine, a 3-(2-phenylpropyl) pyrrole-1-IRU machine, A 2-methyl-1-indolyl machine, a 4-methyl-1-indolyl machine, a 2-methyl-3-indolyl machine, A 4-methyl-3-indolyl machine, a 2-t-butyl 1-indolyl machine, a 4-t-butyl 1-indolyl machine, a 2-t-butyl 3-indolyl machine, a 4-t-butyl 3-indolyl machine, etc. are mentioned.

[0028] As an aralkyl machine which is not replaced [substitution or] A benzyl, 1-phenylethyl machine, 2-phenylethyl machine, 1-phenyl isopropyl machine, 2-phenyl isopropyl machine, a phenyl-t-butyl, alpha-naphthyl methyl group, A 1-alpha-naphthyl ethyl group, a 2-alpha-naphthyl ethyl group, a 1-alpha-naphthyl isopropyl machine, A 2-alpha-naphthyl isopropyl machine, beta-naphthyl methyl group, a 1-beta-naphthyl ethyl group, A 2-beta-naphthyl ethyl group, a 1-beta-naphthyl isopropyl machine, a 2-beta-naphthyl isopropyl machine, 1-pyrrolyl methyl group, 2-(1-pyrrolyl) ethyl group, p-methyl benzyl, m-methyl benzyl, o-methyl benzyl, p-chloro benzyl, m-chloro benzyl, o-chloro benzyl, and p-BUROMO benzyl, m-BUROMO benzyl, o-BUROMO benzyl, and p-iodine benzyl, m-iodine benzyl, o-iodine benzyl, a p-hydroxy benzyl, An m-hydroxy benzyl, an o-hydroxy benzyl, and a p-amino benzyl, An m-amino benzyl, an o-amino benzyl, and p-nitrobenzyl machine, m-nitrobenzyl machine, o-nitrobenzyl machine, p-cyano benzyl, m-cyano benzyl, o-cyano benzyl, a 1-hydroxy-2-phenyl isopropyl machine, a 1-chloro-2-phenyl isopropyl machine, etc. are mentioned.

[0029] The aryloxy group which is not replaced [substitution or] is expressed as -OZ. as Z A phenyl group, 1-naphthyl group, 2-naphthyl group, 1-anthryl machine, 2-anthryl machine, 9-anthryl machine, 1-phenan tolyl group, 2-phenan tolyl group, 3-phenan tolyl group, 4-phenan tolyl group, 9-phenan tolyl group, 1-naphtha SENIRU machine, 2-naphtha SENIRU machine, 9-naphtha SENIRU machine, 1-pyrenyl machine, 2-pyrenyl machine, 4-pyrenyl machine, 2-biphenylyl machine, 3-biphenylyl machine, 4-biphenylyl machine, a p-terphenyl-4-IRU machine, a p-terphenyl-3-IRU machine, A p-terphenyl-2-IRU machine, an m-terphenyl-4-IRU machine, an m-terphenyl-3-IRU machine,

Since it became timeout time, translation result display processing is stopped.

(19)日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号
特開2000-208262
(P2000-208262A)

(43)公開日 平成12年7月28日(2000.7.28)

(51)Int.Cl. ⁷	識別記号	F I	テマコード [*] (参考)
H 0 5 B 33/14		H 0 5 B 33/14	B 3 K 0 0 7
C 0 9 K 11/06	6 6 0	C 0 9 K 11/06	6 6 0
H 0 5 B 33/22		H 0 5 B 33/22	B
			D

審査請求 有 請求項の数4 O L (全 16 頁)

(21)出願番号 特願平11-7051

(22)出願日 平成11年1月13日(1999.1.13)

(71)出願人 000004237

日本電気株式会社

東京都港区芝五丁目7番1号

(72)発明者 東口 達

東京都港区芝五丁目7番1号 日本電気株式会社社内

(72)発明者 石川 仁志

東京都港区芝五丁目7番1号 日本電気株式会社社内

(74)代理人 100102864

弁理士 工藤 実 (外1名)

最終頁に続く


(54)【発明の名称】 有機エレクトロルミネッセンス素子

(57)【要約】

【課題】 高輝度な有機EL素子を提供する。

【解決手段】 有機EL素子の構成材料として、下記一般式【化1】(化学式中、Mはn価の金属イオンを表す。nは1、2、3のいずれか。R¹～R⁷はそれぞれ独立に水素原子、ハロゲン原子、ヒドロキシ基、置換若しくは無置換のアミノ基、ニトロ基、シアノ基、置換若しくは無置換のアルキル基、置換若しくは無置換のアルケニル基、置換若しくは無置換のシクロアルキル基、置換若しくは無置換のアルコキシ基、置換若しくは無置換の芳香族炭化水素基、置換若しくは無置換の芳香族複素環基、置換若しくは無置換のアラルキル基、置換若しくは無置換のアリールオキシ基、置換若しくは無置換のアルコキシカルボニル基、カルボキシ基を表す。またR¹～R⁷は、それらのうちの2つで環を形成していても良い。)で表される特定のピロメテン金属錯体化合物を用いる。


【化1】



【特許請求の範囲】

【請求項1】 陰極と陽極の間に発光層を含む一層または複数層の有機薄膜層を有する有機エレクトロルミネッセンス素子において、前記有機薄膜層の少なくとも一層に、一般式〔化1〕：

【化1】



(化学式中、Mはn価の金属イオンを表す。R¹～R⁷はそれぞれ独立に水素原子、ハロゲン原子、ヒドロキシル基、置換若しくは無置換のアミノ基、ニトロ基、シアノ基、置換若しくは無置換のアルキル基、置換若しくは無置換のアルケニル基、置換若しくは無置換のシクロアルキル基、置換若しくは無置換のアルコキシ基、置換若しくは無置換の芳香族炭化水素基、置換若しくは無置換の芳香族複素環基、置換若しくは無置換のアラルキル基、置換若しくは無置換のアリアルオキシ基、置換若しくは無置換のアルコキシカルボニル基、カルボキシル基を表す。またR¹～R⁷は、それらのうちの2つで環を形成していても良い。nは1、2、3のいずれか。)で示されるピロメテン金属錯体化合物を単独もしくは混合物で含むことを特徴とする有機エレクトロルミネッセンス素子。

【請求項2】 前記有機薄膜層は、前記発光層を有し、前記発光層に、前記一般式〔化1〕で表される化合物を単独もしくは混合物として含むことを特徴とする請求項1記載の有機エレクトロルミネッセンス素子。

【請求項3】 前記有機薄膜層は、正孔輸送材料を含む正孔輸送層を有し、前記正孔輸送層に、前記一般式〔化1〕で表される化合物を単独もしくは混合物として含むことを特徴とする請求項1記載の有機エレクトロルミネッセンス素子。

【請求項4】 前記有機薄膜層は、電子輸送材料を含む電子輸送層を有し、前記電子輸送層に、前記一般式〔化1〕で表される化合物を単独もしくは混合物として含むことを特徴とする請求項1記載の有機エレクトロルミネッセンス素子。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】本発明は、発光特性に優れた有機エレクトロルミネッセンス素子に関する。

【0002】

【従来の技術】有機エレクトロルミネッセンス(EL)

素子は、電界を印加することにより、陽極より注入された正孔と陰極より注入された電子の再結合エネルギーにより蛍光性物質が発光する原理を利用した自発光素子である。

【0003】イーストマン・コダック社のC. W. Tangらによる積層型素子による低電圧駆動有機EL素子の報告(C. W. Tang, S. A. VanSlyke, アプライドフィジックスレターズ(Applied Physics Letters), 51巻, 913頁, 1987年 など)がなされて以来、有機材料を構成材料とする有機EL素子に関する研究が盛んに行われている。

【0004】Tangらは、トリス(8-ヒドロキシキノリノールアルミニウム)を発光層に、トリフェニルジアミン誘導体を正孔輸送層に用いている。積層構造の利点としては、発光層への正孔の注入効率を高めること、陰極より注入された電子をブロックして再結合により生成する励起子の生成効率を高めること、発光層内で生成した励起子を閉じこめることなどが挙げられる。

【0005】この例のように有機EL素子の素子構造としては、正孔輸送(注入)層、電子輸送性発光層の2層型、または正孔輸送(注入)層、発光層、電子輸送(注入)層の3層型等が良く知られている。

【0006】こうした積層型構造素子では注入された正孔と電子の再結合効率を高めるため、素子構造や形成方法の工夫がなされている。

【0007】正孔輸送性材料としてはスターバースト分子である4, 4', 4''-トリス(3-メチルフェニルフェニルアミノ)トリフェニルアミンやN, N'-ジフェニル-N, N'-ビス(3-メチルフェニル)-

[1, 1'-ビフェニル]-4, 4'-ジアミン等のトリフェニルアミン誘導体や芳香族ジアミン誘導体が良く知られている(例えば、特開平8-20771号公報、特開平8-40995号公報、特開平8-40997号公報、公報特開平8-543397号公報、特開平8-87122号公報等)。

【0008】電子輸送性材料としてはオキサジアゾール誘導体、トリアゾール誘導体等が良く知られている。

【0009】また、発光材料としてはトリス(8-キノリノラート)アルミニウム錯体等のキレート錯体、クマリン誘導体、テトラフェニルブタジエン誘導体、ビススチリルアリーレン誘導体、オキサジアゾール誘導体等の発光材料が知られており、それらの発光色も青色から赤色までの可視領域の発光が得られることが報告されており、カラー表示素子の実現が期待されている(例えば、特開平8-239655号公報、特開平7-138561号公報、特開平3-200289号公報等)。

【0010】また、特開平9-289081号公報に、発光材料としてピロメテン-BF₂錯体が開示されている。

【0011】

【発明が解決しようとする課題】最近では高輝度、長寿命の有機EL素子が開示あるいは報告されているが、まだ必ずしも充分なものとはいえない。従って、高性能を示す材料開発が強く求められている。本発明の目的は、高輝度の有機EL素子を提供することにある。


【0012】

【課題を解決するための手段】本発明者らは、前記課題を解決するために鋭意検討した結果、特定のピロメテン金属錯体化合物を発光材料として用いて作製した有機EL素子は従来よりも高輝度発光することを見いだした。

【0013】また、前記材料は高いキャリア輸送性を有することがわかり、前記材料を正孔輸送材料あるいは電子輸送材料として作製した有機EL素子、及び前記材料と他の正孔輸送材料あるいは電子輸送材料との混合薄膜を用いて作製した有機EL素子は従来よりも高輝度発光を示すことを見いだし本発明に至った。

【0014】すなわち本発明は、陰極と陽極の間に発光層を含む一層または複数層の有機薄膜層を有する有機エレクトロルミネッセント素子において、前記有機薄膜層の少なくとも一層に、一般式〔化2〕：

〔化2〕



(式中、Mはn価の金属イオンを表す。nは1、2、3のいずれか。R¹～R⁷はそれぞれ独立に水素原子、ハロゲン原子、ヒドロキシル基、置換若しくは無置換のアミノ基、ニトロ基、シアノ基、置換若しくは無置換のアルキル基、置換若しくは無置換のアルケニル基、置換若しくは無置換のシクロアルキル基、置換若しくは無置換のアルコキシ基、置換若しくは無置換の芳香族炭化水素基、置換若しくは無置換の芳香族複素環基、置換若しくは無置換のアラルキル基、置換若しくは無置換のアリーロキシ基、置換若しくは無置換のアルコキシカルボニル基、カルボキシル基を表す。またR¹～R⁷は、それらのうちの2つで環を形成していても良い。)で示されるピロメテン金属錯体化合物を単独もしくは混合物で含むことを特徴とする有機エレクトロルミネッセンス素子である。

【0015】また、本発明は前記有機薄膜層として少なくとも発光層を有し、この発光層が一般式〔化2〕で表される化合物を単独もしくは混合物として含むことを特徴とする有機エレクトロルミネッセンス素子である。

【0016】また、本発明は前記有機薄膜層として少なくとも正孔輸送層を有し、この発光層が一般式〔化2〕で表される化合物を単独もしくは混合物として含むことを特徴とする有機エレクトロルミネッセンス素子である。

【0017】また、本発明は前記有機薄膜層として少なくとも電子輸送層を有し、この発光層が一般式〔化2〕で表される化合物を単独もしくは混合物として含むことを特徴とする有機エレクトロルミネッセンス素子である。

【0018】

【発明の実施の形態】以下、本発明を詳細に説明する。本発明に関わる化合物は、一般式〔化2〕で表される構造を有する化合物である。(式中、Mはn価の金属イオンを表す。nは1、2、3のいずれかからなる。R¹～R⁷はそれぞれ独立に水素原子、ハロゲン原子、ヒドロキシル基、置換若しくは無置換のアミノ基、ニトロ基、シアノ基、置換若しくは無置換のアルキル基、置換若しくは無置換のアルケニル基、置換若しくは無置換のシクロアルキル基、置換若しくは無置換のアルコキシ基、置換若しくは無置換の芳香族炭化水素基、置換若しくは無置換の芳香族複素環基、置換若しくは無置換のアラルキル基、置換若しくは無置換のアリーロキシ基、置換若しくは無置換のアルコキシカルボニル基、カルボキシル基を表す。またR¹～R⁷は、それらのうちの2つで環を形成していても良い。)

【0019】n価の金属イオンを示すMに用いることのできる金属としては、アルミニウム、ベリリウム、ビスマス、カドミウム、セリウム、コバルト、銅、鉄、ガリウム、ゲルマニウム、水銀、インジウム、ランタン、マグネシウム、モリブデン、ニオブ、アンチモン、スカンジウム、スズ、タンタル、トリウム、チタニウム、ウラン、タングステン、ジルコニウム、バナジウム、亜鉛、銀、金、白金、クロム、マンガン、イットリウム、ニッケル、パラジウム、鉛、セレン、テルル、タリウム、カルシウム、ストロンチウム、バリウム、ネオジウム、ユーロピウム、エルビウムが挙げられるがこれらに限られるものではない。

【0020】R¹～R⁷はそれぞれ独立に水素原子、ハロゲン原子、ヒドロキシル基、置換若しくは無置換のアミノ基、ニトロ基、シアノ基、置換若しくは無置換のアルキル基、置換若しくは無置換のアルケニル基、置換若しくは無置換のシクロアルキル基、置換若しくは無置換のアルコキシ基、置換若しくは無置換の芳香族炭化水素基、置換若しくは無置換の芳香族複素環基、置換若しくは無置換のアラルキル基、置換若しくは無置換のアリーロキシ基、置換若しくは無置換のアルコキシカルボニル基、カルボキシル基を表す。またR¹～R⁷は、それらのうちの2つで環を形成していても良い。

【0021】ハロゲン原子としては、フッ素、塩素、臭

素、ヨウ素が挙げられる。

【0022】置換若しくは無置換のアミノ基は-NX¹X²と表され、X¹、X²としてはそれぞれ独立に、水素原子、メチル基、エチル基、プロピル基、イソプロピル基、n-ブチル基、s-ブチル基、イソブチル基、t-ブチル基、n-ペンチル基、n-ヘキシル基、n-ヘプチル基、n-オクチル基、ヒドロキシメチル基、1-ヒドロキシエチル基、2-ヒドロキシエチル基、2-ヒドロキシイソブチル基、1, 2-ジヒドロキシエチル基、1, 3-ジヒドロキシイソプロピル基、2, 3-ジヒドロキシ-t-ブチル基、1, 2, 3-トリヒドロキシプロピル基、クロロメチル基、1-クロロエチル基、2-クロロエチル基、2-クロロイソブチル基、1, 2-ジクロロエチル基、1, 3-ジクロロイソプロピル基、2, 3-ジクロロ-t-ブチル基、1, 2, 3-トリクロロプロピル基、ブロモメチル基、1-ブロモエチル基、2-ブロモエチル基、2-ブロモイソブチル基、1, 2-ジブロモエチル基、1, 3-ジブロモイソプロピル基、2, 3-ジブロモ-t-ブチル基、1, 2, 3-トリブロモプロピル基、ヨードメチル基、1-ヨードエチル基、2-ヨードエチル基、2-ヨードイソブチル基、1, 2-ジヨードエチル基、1, 3-ジヨードイソプロピル基、2, 3-ジヨード-t-ブチル基、1, 2, 3-トリヨードプロピル基、アミノメチル基、1-アミノエチル基、2-アミノエチル基、2-アミノイソブチル基、1, 2-ジアミノエチル基、1, 3-ジアミノイソプロピル基、2, 3-ジアミノ-t-ブチル基、1, 2, 3-トリアミノプロピル基、シアノメチル基、1-シアノエチル基、2-シアノエチル基、2-シアノイソブチル基、1, 2-ジシアノエチル基、1, 3-ジシアノイソプロピル基、2, 3-ジシアノ-t-ブチル基、1, 2, 3-トリシアノプロピル基、ニトロメチル基、1-ニトロエチル基、2-ニトロエチル基、2-ニトロイソブチル基、1, 2-ジニトロエチル基、1, 3-ジニトロイソプロピル基、2, 3-ジニトロ-t-ブチル基、1, 2, 3-トリニトロプロピル基、フェニル基、1-ナフチル基、2-ナフチル基、1-アントリル基、2-アントリル基、9-アントリル基、1-フェナントリル基、2-フェナントリル基、3-フェナントリル基、4-フェナントリル基、9-フェナントリル基、1-ナフタセニル基、2-ナフタセニル基、9-ナフタセニル基、4-スチリルフェニル基、1-ビレニル基、2-ビレニル基、4-ビレニル基、2-ビフェニルイル基、3-ビフェニルイル基、4-ビフェニルイル基、p-ターフェニル-4-イル基、p-ターフェニル-3-イル基、p-ターフェニル-2-イル基、m-ターフェニル-4-イル基、m-ターフェニル-3-イル基、m-ターフェニル-2-イル基、o-トリル基、m-トリル基、p-トリル基、p-t-ブチルフェニル基、p-(2-フェニルプロピル)フェニル基、3-メチル-2-

ナフチル基、4-メチル-1-ナフチル基、4-メチル-1-アントリル基、4'-メチルビフェニルイル基、4'-t-ブチル-p-ターフェニル-4-イル基、2-ピロリル基、3-ピロリル基、ピラジニル基、2-ピリジニル基、3-ピリジニル基、4-ピリジニル基、2-インドリル基、3-インドリル基、4-インドリル基、5-インドリル基、6-インドリル基、7-インドリル基、1-イソインドリル基、3-イソインドリル基、4-イソインドリル基、5-イソインドリル基、6-イソインドリル基、7-イソインドリル基、2-フリル基、3-フリル基、2-ベンゾフラニル基、3-ベンゾフラニル基、4-ベンゾフラニル基、5-ベンゾフラニル基、6-ベンゾフラニル基、7-ベンゾフラニル基、1-イソベンゾフラニル基、3-イソベンゾフラニル基、4-イソベンゾフラニル基、5-イソベンゾフラニル基、6-イソベンゾフラニル基、7-イソベンゾフラニル基、2-キノリル基、3-キノリル基、4-キノリル基、5-キノリル基、6-キノリル基、7-キノリル基、8-キノリル基、1-イソキノリル基、3-イソキノリル基、4-イソキノリル基、5-イソキノリル基、6-イソキノリル基、7-イソキノリル基、8-イソキノリル基、2-キノキサリニル基、5-キノキサリニル基、6-キノキサリニル基、1-カルバゾリル基、2-カルバゾリル基、3-カルバゾリル基、4-カルバゾリル基、1-フェナンスリジニル基、2-フェナンスリジニル基、3-フェナンスリジニル基、4-フェナンスリジニル基、6-フェナンスリジニル基、7-フェナンスリジニル基、8-フェナンスリジニル基、9-フェナンスリジニル基、10-フェナンスリジニル基、1-アクリジニル基、2-アクリジニル基、3-アクリジニル基、4-アクリジニル基、9-アクリジニル基、1, 7-フェナンスロリン-2-イル基、1, 7-フェナンスロリン-3-イル基、1, 7-フェナンスロリン-4-イル基、1, 7-フェナンスロリン-5-イル基、1, 7-フェナンスロリン-6-イル基、1, 7-フェナンスロリン-8-イル基、1, 7-フェナンスロリン-9-イル基、1, 7-フェナンスロリン-10-イル基、1, 8-フェナンスロリン-2-イル基、1, 8-フェナンスロリン-3-イル基、1, 8-フェナンスロリン-4-イル基、1, 8-フェナンスロリン-5-イル基、1, 8-フェナンスロリン-6-イル基、1, 8-フェナンスロリン-7-イル基、1, 8-フェナンスロリン-9-イル基、1, 8-フェナンスロリン-10-イル基、1, 9-フェナンスロリン-2-イル基、1, 9-フェナンスロリン-3-イル基、1, 9-フェナンスロリン-4-イル基、1, 9-フェナンスロリン-5-イル基、1, 9-フェナンスロリン-6-イル基、1, 9-フェナンスロリン-7-イル基、1, 9-フェナンスロリン-8-イル基、1, 9-フェナンスロリン-10-イル基、1, 10-フェナンスロリン-2-

ーイル基、1, 10-フェナンスロリン-3-イル基、
 1, 10-フェナンスロリン-4-イル基、1, 10-
 フェナンスロリン-5-イル基、2, 9-フェナンスロ
 リン-1-イル基、2, 9-フェナンスロリン-3-イ
 ル基、2, 9-フェナンスロリン-4-イル基、2, 9-
 フェナンスロリン-5-イル基、2, 9-フェナンス
 ロリン-6-イル基、2, 9-フェナンスロリン-7-
 イル基、2, 9-フェナンスロリン-8-イル基、2,
 9-フェナンスロリン-10-イル基、2, 8-フェナ
 ンスロリン-1-イル基、2, 8-フェナンスロリン-
 3-イル基、2, 8-フェナンスロリン-4-イル基、
 2, 8-フェナンスロリン-5-イル基、2, 8-フェ
 ナンスロリン-6-イル基、2, 8-フェナンスロリ
 ン-7-イル基、2, 8-フェナンスロリン-9-イル
 基、2, 8-フェナンスロリン-10-イル基、2, 7-
 フェナンスロリン-1-イル基、2, 7-フェナンス
 ロリン-3-イル基、2, 7-フェナンスロリン-4-
 イル基、2, 7-フェナンスロリン-5-イル基、2,
 7-フェナンスロリン-6-イル基、2, 7-フェナ
 ンスロリン-8-イル基、2, 7-フェナンスロリン-9
 -イル基、2, 7-フェナンスロリン-10-イル基、
 1-フェナジニル基、2-フェナジニル基、1-フェ
 ノチアジニル基、2-フェノチアジニル基、3-フェ
 ノチアジニル基、4-フェノチアジニル基、1-フェ
 ノキサジニル基、2-フェノキサジニル基、3-フェ
 ノキサジニル基、4-フェノキサジニル基、2-オ
 キサゾリル基、4-オキサゾリル基、5-オキサ
 ザリル基、2-オキサザゾリル基、3-フラ
 ザニル基、2-チエニル基、3-チエニル基、2-メ
 チルピロール-1-イル基、2-メチルピロール-3-イ
 ル基、2-メチルピロール-4-イル基、2-メチル
 ピロール-5-イル基、3-メチルピロール-1-イル
 基、3-メチルピロール-2-イル基、3-メチルピ
 ロール-4-イル基、3-メチルピロール-5-イル基、
 2-トープチルピロール-4-イル基、3-(2-フェ
 ニルプロピル)ピロール-1-イル基、2-メチル-1
 -インドリル基、4-メチル-1-インドリル基、2-
 メチル-3-インドリル基、4-メチル-3-インド
 リル基、2-トープチル1-インドリル基、4-ト
 ープチル1-インドリル基、2-トープチル3-イ
 ンドリル基、4-トープチル3-インドリル基等が
 挙げられる。

【0023】置換若しくは無置換のアルキル基と
 しては、メチル基、エチル基、プロピル基、イ
 ソプロピル基、n-ブチル基、s-ブチル基、イ
 ソブチル基、t-ブチル基、n-ペンチル基、n-
 ヘキシル基、n-ヘプチル基、n-オクチル基、
 ヒドロキシメチル基、1-ヒドロキシエチル基、
 2-ヒドロキシエチル基、2-ヒドロキシイソ
 プロピル基、1, 2-ジヒドロキシエチル基、
 1, 3-ジヒドロキシイソプロピル基、2, 3-ジ
 ヒドロキシ-トープチル基、1, 2, 3-トリヒ
 ドロキシ

プロピル基、クロロメチル基、1-クロロエチ
 ル基、2-クロロエチル基、2-クロロイソブチ
 ル基、1, 2-ジクロロエチル基、1, 3-ジクロ
 ロイソプロピル基、2, 3-ジクロロ-トープチ
 ル基、1, 2, 3-トリクロロプロピル基、プロ
 モメチル基、1-ブromoエチル基、2-ブromo
 エチル基、2-ブromoイソブチル基、1, 2-ジ
 ブromoエチル基、1, 3-ジブromoイソプロ
 ピル基、2, 3-ジブromo-トープチル基、1, 2,
 3-トリブromoプロピル基、ヨードメチル基、
 1-ヨードエチル基、2-ヨードエチル基、2-ヨ
 ードイソブチル基、1, 2-ジヨードエチル基、
 1, 3-ジヨードイソプロピル基、2, 3-ジヨ
 ード-トープチル基、1, 2, 3-トリヨードプロ
 ピル基、アミノメチル基、1-アミノエチル基、
 2-アミノエチル基、2-アミノイソブチル基、
 1, 2-ジアミノエチル基、1, 3-ジアミノイ
 ソプロピル基、2, 3-ジアミノ-トープチル基、
 1, 2, 3-トリアミノプロピル基、シアノメチ
 ル基、1-シアノエチル基、2-シアノエチル基、
 2-シアノイソブチル基、1, 2-ジシアノエチ
 ル基、1, 3-ジシアノイソプロピル基、2, 3-
 ジシアノ-トープチル基、1, 2, 3-トリシア
 ノプロピル基、ニトロメチル基、1-ニトロエ
 チル基、2-ニトロエチル基、2-ニトロイソ
 ブチル基、1, 2-ジニトロエチル基、1, 3-ジ
 ニトロイソプロピル基、2, 3-ジニトロ-ト
 ープチル基、1, 2, 3-トリニトロプロピル基
 等が挙げられる。

【0024】置換若しくは無置換のアルケニル基
 としては、ビニル基、アリル基、1-ブテニル
 基、2-ブテニル基、3-ブテニル基、1, 3-ブ
 タンジエニル基、1-メチルビニル基、スチ
 リル基、2, 2-ジフェニルビニル基、1, 2-ジ
 フェニルビニル基、1-メチルアリル基、1, 1-
 ジメチルアリル基、2-メチルアリル基、1-フェ
 ニルアリル基、2-フェニルアリル基、3-フェ
 ニルアリル基、3, 3-ジフェニルアリル基、1,
 2-ジメチルアリル基、1-フェニル-1-ブテ
 ニル基、3-フェニル-1-ブテニル基等が挙げ
 られる。

【0025】置換若しくは無置換のシクロアル
 キル基としては、シクロプロピル基、シクロ
 ブチル基、シクロペンチル基、シクロヘキ
 シル基、4-メチルシクロヘキシル基等が挙
 げられる。置換若しくは無置換のアルコキ
 シ基は、-OYで表される基であり、Yとして
 は、メチル基、エチル基、プロピル基、イソ
 プロピル基、n-ブチル基、s-ブチル基、イ
 ソブチル基、t-ブチル基、n-ペンチル基、n-
 ヘキシル基、n-ヘプチル基、n-オクチル基、
 ヒドロキシメチル基、1-ヒドロキシエチル
 基、2-ヒドロキシエチル基、2-ヒドロキシ
 イソプロピル基、1, 2-ジヒドロキシエチル
 基、1, 3-ジヒドロキシイソプロピル基、2,
 3-ジヒドロキシ-トープチル基、1, 2, 3-トリ
 ヒドロキシプロピル基、クロロメチル基、1-
 クロロエチル基、2-クロロエチル

基、2-クロロイソブチル基、1, 2-ジクロロエチル基、1, 3-ジクロロイソプロピル基、2, 3-ジクロロ-*tert*-ブチル基、1, 2, 3-トリクロロプロピル基、ブロモメチル基、1-ブロモエチル基、2-ブロモエチル基、2-ブロモイソブチル基、1, 2-ジブロモエチル基、1, 3-ジブロモイソプロピル基、2, 3-ジブロモ-*tert*-ブチル基、1, 2, 3-トリブロモプロピル基、ヨードメチル基、1-ヨードエチル基、2-ヨードエチル基、2-ヨードイソブチル基、1, 2-ジヨードエチル基、1, 3-ジヨードイソプロピル基、2, 3-ジヨード-*tert*-ブチル基、1, 2, 3-トリヨードプロピル基、アミノメチル基、1-アミノエチル基、2-アミノエチル基、2-アミノイソブチル基、1, 2-ジアミノエチル基、1, 3-ジアミノイソプロピル基、2, 3-ジアミノ-*tert*-ブチル基、1, 2, 3-トリアミノプロピル基、シアノメチル基、1-シアノエチル基、2-シアノエチル基、2-シアノイソブチル基、1, 2-ジシアノエチル基、1, 3-ジシアノイソプロピル基、2, 3-ジシアノ-*tert*-ブチル基、1, 2, 3-トリシアノプロピル基、ニトロメチル基、1-ニトロエチル基、2-ニトロエチル基、2-ニトロイソブチル基、1, 2-ジニトロエチル基、1, 3-ジニトロイソプロピル基、2, 3-ジニトロ-*tert*-ブチル基、1, 2, 3-トリニトロプロピル基等が挙げられる。

【0026】置換若しくは無置換の芳香族炭化水素基の例としては、フェニル基、1-ナフチル基、2-ナフチル基、1-アントリル基、2-アントリル基、9-アントリル基、1-フェナントリル基、2-フェナントリル基、3-フェナントリル基、4-フェナントリル基、9-フェナントリル基、1-ナフタセニル基、2-ナフタセニル基、9-ナフタセニル基、1-ビレニル基、2-ビレニル基、4-ビレニル基、2-ビフェニルイル基、3-ビフェニルイル基、4-ビフェニルイル基、*p*-ターフェニル-4-イル基、*p*-ターフェニル-3-イル基、*p*-ターフェニル-2-イル基、*m*-ターフェニル-4-イル基、*m*-ターフェニル-3-イル基、*m*-ターフェニル-2-イル基、*o*-トリル基、*m*-トリル基、*p*-トリル基、*p*-*tert*-ブチルフェニル基、*p*-(2-フェニルプロピル)フェニル基、3-メチル-2-ナフチル基、4-メチル-1-ナフチル基、4-メチル-1-アントリル基、4'-メチルビフェニルイル基、4"-*tert*-ブチル-*p*-ターフェニル-4-イル基等が挙げられる。

【0027】また、置換若しくは無置換の芳香族複素環基としては1-ピロリル基、2-ピロリル基、3-ピロリル基、ピラジニル基、2-ピリジニル基、3-ピリジニル基、4-ピリジニル基、1-インドリル基、2-インドリル基、3-インドリル基、4-インドリル基、5-インドリル基、6-インドリル基、7-インドリル基、1-イソインドリル基、2-イソインドリル基、3-

イソインドリル基、4-イソインドリル基、5-イソインドリル基、6-イソインドリル基、7-イソインドリル基、2-フリル基、3-フリル基、2-ベンゾフラニル基、3-ベンゾフラニル基、4-ベンゾフラニル基、5-ベンゾフラニル基、6-ベンゾフラニル基、7-ベンゾフラニル基、1-イソベンゾフラニル基、3-イソベンゾフラニル基、4-イソベンゾフラニル基、5-イソベンゾフラニル基、6-イソベンゾフラニル基、7-イソベンゾフラニル基、2-キノリル基、3-キノリル基、4-キノリル基、5-キノリル基、6-キノリル基、7-キノリル基、8-キノリル基、1-イソキノリル基、3-イソキノリル基、4-イソキノリル基、5-イソキノリル基、6-イソキノリル基、7-イソキノリル基、8-イソキノリル基、2-キノキサリニル基、5-キノキサリニル基、6-キノキサリニル基、1-カルバゾリル基、2-カルバゾリル基、3-カルバゾリル基、4-カルバゾリル基、9-カルバゾリル基、1-フェナンスリジニル基、2-フェナンスリジニル基、3-フェナンスリジニル基、4-フェナンスリジニル基、6-フェナンスリジニル基、7-フェナンスリジニル基、8-フェナンスリジニル基、9-フェナンスリジニル基、10-フェナンスリジニル基、1-アクリジニル基、2-アクリジニル基、3-アクリジニル基、4-アクリジニル基、9-アクリジニル基、1, 7-フェナンスロリン-2-イル基、1, 7-フェナンスロリン-3-イル基、1, 7-フェナンスロリン-4-イル基、1, 7-フェナンスロリン-5-イル基、1, 7-フェナンスロリン-6-イル基、1, 7-フェナンスロリン-8-イル基、1, 7-フェナンスロリン-9-イル基、1, 7-フェナンスロリン-10-イル基、1, 8-フェナンスロリン-2-イル基、1, 8-フェナンスロリン-3-イル基、1, 8-フェナンスロリン-4-イル基、1, 8-フェナンスロリン-5-イル基、1, 8-フェナンスロリン-6-イル基、1, 8-フェナンスロリン-7-イル基、1, 8-フェナンスロリン-9-イル基、1, 8-フェナンスロリン-10-イル基、1, 9-フェナンスロリン-2-イル基、1, 9-フェナンスロリン-3-イル基、1, 9-フェナンスロリン-4-イル基、1, 9-フェナンスロリン-5-イル基、1, 9-フェナンスロリン-6-イル基、1, 9-フェナンスロリン-7-イル基、1, 9-フェナンスロリン-8-イル基、1, 9-フェナンスロリン-10-イル基、1, 10-フェナンスロリン-2-イル基、1, 10-フェナンスロリン-3-イル基、1, 10-フェナンスロリン-4-イル基、1, 10-フェナンスロリン-5-イル基、2, 9-フェナンスロリン-1-イル基、2, 9-フェナンスロリン-3-イル基、2, 9-フェナンスロリン-4-イル基、2, 9-フェナンスロリン-5-イル基、2, 9-フェナンスロリン-6-イル基、2, 9-フェナンスロリン-7-イル基、

2, 9-フェナンスロリン-8-イル基、2, 9-フェナンスロリン-10-イル基、2, 8-フェナンスロリン-1-イル基、2, 8-フェナンスロリン-3-イル基、2, 8-フェナンスロリン-4-イル基、2, 8-フェナンスロリン-5-イル基、2, 8-フェナンスロリン-6-イル基、2, 8-フェナンスロリン-7-イル基、2, 8-フェナンスロリン-9-イル基、2, 8-フェナンスロリン-10-イル基、2, 7-フェナンスロリン-1-イル基、2, 7-フェナンスロリン-3-イル基、2, 7-フェナンスロリン-4-イル基、2, 7-フェナンスロリン-5-イル基、2, 7-フェナンスロリン-6-イル基、2, 7-フェナンスロリン-8-イル基、2, 7-フェナンスロリン-9-イル基、2, 7-フェナンスロリン-10-イル基、1-フェナジニル基、2-フェナジニル基、1-フェノチアジニル基、2-フェノチアジニル基、3-フェノチアジニル基、4-フェノチアジニル基、10-フェノチアジニル基、1-フェノキサジニル基、2-フェノキサジニル基、3-フェノキサジニル基、4-フェノキサジニル基、10-フェノキサジニル基、2-オキサゾリル基、4-オキサゾリル基、5-オキサゾリル基、2-オキサジアゾリル基、5-オキサジアゾリル基、3-フラザニル基、2-チエニル基、3-チエニル基、2-メチルピロール-1-イル基、2-メチルピロール-3-イル基、2-メチルピロール-4-イル基、2-メチルピロール-5-イル基、3-メチルピロール-1-イル基、3-メチルピロール-2-イル基、3-メチルピロール-4-イル基、3-メチルピロール-5-イル基、2-ト-ブチルピロール-4-イル基、3-(2-フェニルプロピル)ピロール-1-イル基、2-メチル-1-インドリル基、4-メチル-1-インドリル基、2-メチル-3-インドリル基、4-メチル-3-インドリル基、2-ト-ブチル-1-インドリル基、4-ト-ブチル-1-インドリル基、2-ト-ブチル-3-インドリル基、4-ト-ブチル-3-インドリル基、等が挙げられる。

【0028】置換若しくは無置換のアラルキル基としては、ベンジル基、1-フェニルエチル基、2-フェニルエチル基、1-フェニルイソプロピル基、2-フェニルイソプロピル基、フェニル-ト-ブチル基、 α -ナフチルメチル基、1- α -ナフチルエチル基、2- α -ナフチルエチル基、1- α -ナフチルイソプロピル基、2- α -ナフチルイソプロピル基、 β -ナフチルメチル基、1- β -ナフチルエチル基、2- β -ナフチルエチル基、1- β -ナフチルイソプロピル基、2- β -ナフチルイソプロピル基、1-ピロリルメチル基、2-(1-ピロリル)エチル基、p-メチルベンジル基、m-メチルベンジル基、o-メチルベンジル基、p-クロロベンジル基、m-クロロベンジル基、o-クロロベンジル基、p-ブロモベンジル基、m-ブロモベンジル基、o-ブロモベンジル基、p-ヨードベンジル基、m-

ヨードベンジル基、o-ヨードベンジル基、p-ヒドロキシベンジル基、m-ヒドロキシベンジル基、o-ヒドロキシベンジル基、p-アミノベンジル基、m-アミノベンジル基、o-アミノベンジル基、p-ニトロベンジル基、m-ニトロベンジル基、o-ニトロベンジル基、p-シアノベンジル基、m-シアノベンジル基、o-シアノベンジル基、1-ヒドロキシ-2-フェニルイソプロピル基、1-クロロ-2-フェニルイソプロピル基等が挙げられる。

【0029】置換若しくは無置換のアリールオキシ基は、-OZと表され、Zとしてはフェニル基、1-ナフチル基、2-ナフチル基、1-アントリル基、2-アントリル基、9-アントリル基、1-フェナントリル基、2-フェナントリル基、3-フェナントリル基、4-フェナントリル基、9-フェナントリル基、1-ナフタセニル基、2-ナフタセニル基、9-ナフタセニル基、1-ビレニル基、2-ビレニル基、4-ビレニル基、2-ビフェニルイル基、3-ビフェニルイル基、4-ビフェニルイル基、p-ターフェニル-4-イル基、p-ターフェニル-3-イル基、p-ターフェニル-2-イル基、m-ターフェニル-4-イル基、m-ターフェニル-3-イル基、m-ターフェニル-2-イル基、o-トリル基、m-トリル基、p-トリル基、p-ト-ブチルフェニル基、p-(2-フェニルプロピル)フェニル基、3-メチル-2-ナフチル基、4-メチル-1-ナフチル基、4-メチル-1-アントリル基、4'-メチルビフェニルイル基、4"-ト-ブチル-p-ターフェニル-4-イル基、2-ピロリル基、3-ピロリル基、ピラジニル基、2-ピリジニル基、3-ピリジニル基、4-ピリジニル基、2-インドリル基、3-インドリル基、4-インドリル基、5-インドリル基、6-インドリル基、7-インドリル基、1-イソインドリル基、3-イソインドリル基、4-イソインドリル基、5-イソインドリル基、6-イソインドリル基、7-イソインドリル基、2-フリル基、3-フリル基、2-ベンゾフラニル基、3-ベンゾフラニル基、4-ベンゾフラニル基、5-ベンゾフラニル基、6-ベンゾフラニル基、7-ベンゾフラニル基、1-イソベンゾフラニル基、3-イソベンゾフラニル基、4-イソベンゾフラニル基、5-イソベンゾフラニル基、6-イソベンゾフラニル基、7-イソベンゾフラニル基、2-キノリル基、3-キノリル基、4-キノリル基、5-キノリル基、6-キノリル基、7-キノリル基、8-キノリル基、1-イソキノリル基、3-イソキノリル基、4-イソキノリル基、5-イソキノリル基、6-イソキノリル基、7-イソキノリル基、8-イソキノリル基、2-キノキサリニル基、5-キノキサリニル基、6-キノキサリニル基、1-カルバゾリル基、2-カルバゾリル基、3-カルバゾリル基、4-カルバゾリル基、1-フェナンスリジニル基、2-フェナンスリジニル基、3-フェナンスリジニル

基、4-フェナンスリジニル基、6-フェナンスリジニル基、7-フェナンスリジニル基、8-フェナンスリジニル基、9-フェナンスリジニル基、10-フェナンスリジニル基、1-アクリジニル基、2-アクリジニル基、3-アクリジニル基、4-アクリジニル基、9-アクリジニル基、1, 7-フェナンスロリン-2-イル基、1, 7-フェナンスロリン-3-イル基、1, 7-フェナンスロリン-4-イル基、1, 7-フェナンスロリン-5-イル基、1, 7-フェナンスロリン-6-イル基、1, 7-フェナンスロリン-8-イル基、1, 7-フェナンスロリン-9-イル基、1, 7-フェナンスロリン-10-イル基、1, 8-フェナンスロリン-2-イル基、1, 8-フェナンスロリン-3-イル基、1, 8-フェナンスロリン-4-イル基、1, 8-フェナンスロリン-5-イル基、1, 8-フェナンスロリン-6-イル基、1, 8-フェナンスロリン-7-イル基、1, 8-フェナンスロリン-9-イル基、1, 8-フェナンスロリン-10-イル基、1, 9-フェナンスロリン-2-イル基、1, 9-フェナンスロリン-3-イル基、1, 9-フェナンスロリン-4-イル基、1, 9-フェナンスロリン-5-イル基、1, 9-フェナンスロリン-6-イル基、1, 9-フェナンスロリン-7-イル基、1, 9-フェナンスロリン-8-イル基、1, 9-フェナンスロリン-10-イル基、1, 10-フェナンスロリン-2-イル基、1, 10-フェナンスロリン-3-イル基、1, 10-フェナンスロリン-4-イル基、1, 10-フェナンスロリン-5-イル基、2, 9-フェナンスロリン-1-イル基、2, 9-フェナンスロリン-3-イル基、2, 9-フェナンスロリン-4-イル基、2, 9-フェナンスロリン-5-イル基、2, 9-フェナンスロリン-6-イル基、2, 9-フェナンスロリン-7-イル基、2, 9-フェナンスロリン-8-イル基、2, 9-フェナンスロリン-10-イル基、2, 8-フェナンスロリン-1-イル基、2, 8-フェナンスロリン-3-イル基、2, 8-フェナンスロリン-4-イル基、2, 8-フェナンスロリン-5-イル基、2, 8-フェナンスロリン-6-イル基、2, 8-フェナンスロリン-7-イル基、2, 8-フェナンスロリン-9-イル基、2, 8-フェナンスロリン-10-イル基、2, 7-フェナンスロリン-1-イル基、2, 7-フェナンスロリン-3-イル基、2, 7-フェナンスロリン-4-イル基、2, 7-フェナンスロリン-5-イル基、2, 7-フェナンスロリン-6-イル基、2, 7-フェナンスロリン-8-イル基、2, 7-フェナンスロリン-9-イル基、2, 7-フェナンスロリン-10-イル基、1-フェナジニル基、2-フェナジニル基、1-フェノチアジニル基、2-フェノチアジニル基、3-フェノチアジニル基、4-フェノチアジニル基、1-フェノキサジニル基、2-フェノキサジニル基、3-フェノキサジニル基、4-フェノキサジニル

基、2-オキサゾリル基、4-オキサゾリル基、5-オキサゾリル基、2-オキサジアゾリル基、5-オキサジアゾリル基、3-フラザニル基、2-チエニル基、3-チエニル基、2-メチルピロール-1-イル基、2-メチルピロール-3-イル基、2-メチルピロール-4-イル基、2-メチルピロール-5-イル基、3-メチルピロール-1-イル基、3-メチルピロール-2-イル基、3-メチルピロール-4-イル基、3-メチルピロール-5-イル基、2-*tert*-ブチルピロール-4-イル基、3-(2-フェニルプロピル)ピロール-1-イル基、2-メチル-1-インドリル基、4-メチル-1-インドリル基、2-メチル-3-インドリル基、4-メチル-3-インドリル基、2-*tert*-ブチル-1-インドリル基、4-*tert*-ブチル-1-インドリル基、2-*tert*-ブチル-3-インドリル基、4-*tert*-ブチル-3-インドリル基等が挙げられる。


【0030】置換若しくは無置換のアルコキシカルボニル基は、 $-COOY$ と表され、 Y としてはメチル基、エチル基、プロピル基、イソプロピル基、*n*-ブチル基、*s*-ブチル基、イソブチル基、*tert*-ブチル基、*n*-ペンチル基、*n*-ヘキシル基、*n*-ヘプチル基、*n*-オクチル基、ヒドロキシメチル基、1-ヒドロキシエチル基、2-ヒドロキシエチル基、2-ヒドロキシイソブチル基、1, 2-ジヒドロキシエチル基、1, 3-ジヒドロキシイソプロピル基、2, 3-ジヒドロキシ-*tert*-ブチル基、1, 2, 3-トリヒドロキシプロピル基、クロロメチル基、1-クロロエチル基、2-クロロエチル基、2-クロロイソブチル基、1, 2-ジクロロエチル基、1, 3-ジクロロイソプロピル基、2, 3-ジクロロ-*tert*-ブチル基、1, 2, 3-トリクロロプロピル基、ブロモメチル基、1-ブロモエチル基、2-ブロモエチル基、2-ブロモイソブチル基、1, 2-ジブロモエチル基、1, 3-ジブロモイソプロピル基、2, 3-ジブロモ-*tert*-ブチル基、1, 2, 3-トリブロモプロピル基、ヨードメチル基、1-ヨードエチル基、2-ヨードエチル基、2-ヨードイソブチル基、1, 2-ジヨードエチル基、1, 3-ジヨードイソプロピル基、2, 3-ジヨード-*tert*-ブチル基、1, 2, 3-トリヨードプロピル基、アミノメチル基、1-アミノエチル基、2-アミノエチル基、2-アミノイソブチル基、1, 2-ジアミノエチル基、1, 3-ジアミノイソプロピル基、2, 3-ジアミノ-*tert*-ブチル基、1, 2, 3-トリアミノプロピル基、シアノメチル基、1-シアノエチル基、2-シアノエチル基、2-シアノイソブチル基、1, 2-ジシアノエチル基、1, 3-ジシアノイソプロピル基、2, 3-ジシアノ-*tert*-ブチル基、1, 2, 3-トリシアノプロピル基、ニトロメチル基、1-ニトロエチル基、2-ニトロエチル基、2-ニトロイソブチル基、1, 2-ジニトロエチル基、1, 3-ジニトロイソプロピル基、2, 3-ジニトロ-*tert*-ブチル基、1, 2, 3-トリニトロア

ロピル基等が挙げられる。


【0031】また、環を形成する2価基の例としては、テトラメチレン基、ペンタメチレン基、ヘキサメチレン基、ジフェニルメタン-2, 2'-ジイル基、ジフェニルエタン-3, 3'-ジイル基、ジフェニルプロパン-4, 4'-ジイル基、1, 3-ブタジエン-1, 4-ジイル基等が挙げられる。

【0032】以下の【化3】から【化10】に示される化学式によって、本発明による化合物の例を挙げるが、本発明はこれらに限定されるものではない。


【化3】




【化4】




【化5】




【化6】




【化7】




【化8】



【化9】



【化10】



【0033】本発明における有機EL素子の素子構造は、電極間に有機層を1層あるいは2層以上積層した構造であり、その例が、図1～4に示される。

【0034】図1に示される素子構造は、基板1上に設けられた陽極2、発光層4、陰極6からなる。

【0035】図2に示される素子構造は、基板1上に設けられた陽極2、正孔輸送層3、発光層4、電子輸送層5、陰極6からなる。

【0036】図3に示される素子構造は、基板1上に設けられた陽極2、正孔輸送層3、発光層4、陰極6から


なる。

【0037】図4に示される素子構造は、基板1上に設けられた陽極2、発光層4、電子輸送層5、陰極6からなる。ここで、正孔輸送層3、発光層4、電子輸送層5が有機層にあたる。


【0038】本発明における化合物は上記のどの有機層に用いられてもよく、他の正孔輸送材料、発光材料、電子輸送材料にドーピングさせることも可能である。

【0039】本発明に用いられる正孔輸送材料は特に限定されず、通常正孔輸送剤として使用されている化合物であれば何を使用してもよい。例えば、下記のビス(ジ(p-トリル)アミノフェニル)-1, 1'-シクロヘキサン【化11】、N, N'-ジフェニル-N, N'-ビス(3-メチルフェニル)-1, 1'-ビフェニル-4, 4'-ジアミン【化12】、N, N'-ジフェニル-N-N'-ビス(1-ナフチル)-1, 1'-ビフェニル-4, 4'-ジアミン【化13】等のトリフェニルジアミン類や、スターバースト型分子(【化14】～【化16】等)等が挙げられる。


【化11】




【化12】




【化13】




【化14】



【化15】




【化16】




【0040】本発明に用いられる電子輸送材料は特に限定されず、通常電子輸送材として使用されている化合物であれば何を使用してもよい。例えば、下記に示す、2-(4-ビフェニリル)-5-(4-tert-ブチルフェニル)-1, 3, 4-オキサジアゾール【化17】、ビス{2-(4-tert-ブチルフェニル)-1, 3, 4-オキサジアゾール}-m-フェニレン【化18】、等のオキサジアゾール誘導体、トリアゾール誘導体(【化19】、【化20】等)、キノリノール系の金属錯体(【化21】～【化24】等)が挙げられる。


【化17】




【化18】




【化19】




【化20】




【化21】




【化22】



【化23】



【化24】



【0041】有機薄膜EL素子の陽極2は、正孔を正孔輸送層3又は発光層4に注入する役割を担うものであり、4.5 eV以上の仕事関数を有することが効果的である。本発明に用いられる陽極材料の具体例としては、酸化インジウム錫合金（ITO）、酸化錫（NES A）、金、銀、白金、銅等が適用できる。

【0042】また陰極6としては、電子輸送層5又は発光層4に電子を注入する目的で、仕事関数の小さい材料が好ましい。陰極材料は特に限定されないが、具体的にはインジウム、アルミニウム、マグネシウム、マグネシウム-インジウム合金、マグネシウム-アルミニウム合金、アルミニウム-リチウム合金、アルミニウム-スカンジウム-リチウム合金、マグネシウム-銀合金等が使用できる。

【0043】本発明の有機EL素子の各層の形成方法は特に限定されない。従来公知の真空蒸着法、スピンコーティング法等による形成方法を用いることができる。本発明の有機EL素子に用いる、一般式【化2】で示される化合物を含有する有機薄膜層は、真空蒸着法、分子線蒸着法（MBE法）あるいは溶媒に溶かした溶液のディッピング法、スピンコーティング法、キャスト法、バーコート法、ロールコート法等の塗布法による公知の方法で形成することができる。

【0044】本発明の有機EL素子の各有機層の膜厚は特に制限されないが、一般に膜厚が薄すぎるとピンホール等の欠陥が生じやすく、逆に厚すぎると高い印加電圧が必要となり効率が悪くなるため、通常は膜厚数nm以上1μm以下の範囲が好ましい。

【0045】以下、本発明を実施例をもとに詳細に説明するが、本発明はその要旨を越えない限り、以下の実施例に限定されない。

【0046】（合成例1）5-フェニル-4,6-ジピリンの合成。

ベンゾアルデヒド、ピロールのトルエン溶液にトリフルオロ酢酸を加え3時間還流した。得られた反応液を炭酸ナトリウム水溶液で洗浄後、乾燥した。これを常法に従って精製し5-フェニルジピロメタンを得た。こうして得たジピロメタンをクロロホルム溶液にし、2,3-ジクロロ-5,6-ジシアノ-1,4-キノンを加え、室

温で攪拌した。反応液を濃縮後、カラムクロマトグラフィーにて精製し、目的とする5-フェニル-4、6-ジピリンを得た。

【0047】(合成例2) 5-p-シアノフェニル-4、6-ジピリンの合成。

ベンズアルデヒドの代わりに4-シアノベンズアルデヒドを用いる他は、合成例1と同様の手法により、目的の5-p-シアノフェニル-4、6-ジピリンを得た。

【0048】(合成例3) 2、3、7、8-テトラメチル-5-フェニル-4、6-ジピリンの合成。

ピロールの代わりに3、4-ジメチルピロールを用いる他は合成例1と同様の手法により、目的の2、3、7、8-テトラメチル-5-フェニル-4、6-ジピリンを得た。

【0049】(合成例4) 2、3、7、8-テトラメチル-5-p-シアノフェニル-4、6-ジピリンの合成。

ピロールの代わりに3、4-ジメチルピロールを用いる他は合成例2と同様の手法により、目的の2、3、7、8-テトラメチル-5-p-シアノフェニル-4、6-ジピリンを得た。

【0050】(合成例5) 化学式[化3]で表される化合物(トリ(5-フェニル-4、6-ジピリン)アルミニウム錯体)の合成。

5-フェニル-4、6-ジピリンのトルエン溶液に塩化アルミニウムを加え、8時間還流した。反応液を濃縮後、シリカゲルを用いたカラムクロマトグラフィーにより精製し、目的の化学式[化3]で表される化合物を得た。

【0051】(合成例6) 化学式[化4]で表される化合物(トリ(5-p-シアノフェニル-4、6-ジピリン)アルミニウム錯体)の合成。

5-フェニル-4、6-ジピリンの代わりに、5-p-シアノフェニル-4、6-ジピリンを用いる他は、合成例5と同様の手法により、目的の化学式[化4]で表される化合物を得た。

【0052】(合成例7) 化学式[化5]で表される化合物(トリ(2、3、7、8-テトラメチル-5-フェニル-4、6-ジピリン)アルミニウム錯体)の合成。

5-フェニル-4、6-ジピリンの代わりに、2、3、7、8-テトラメチル-5-フェニル-4、6-ジピリンを用いる他は、合成例5と同様の手法により、目的の化学式[化5]で表される化合物を得た。

【0053】(合成例8) 化学式[化6]で表される化合物(トリ(2、3、7、8-テトラメチル-5-p-シアノフェニル-4、6-ジピリン)アルミニウム錯体)の合成。

5-フェニル-4、6-ジピリンの代わりに、2、3、7、8-テトラメチル-5-p-シアノフェニル-4、6-ジピリンを用いる他は、合成例5と同様の手法によ

り、目的の化学式[化6]で表される化合物を得た。

【0054】(合成例9) 化学式[化7]で表される化合物(ジ(5-フェニル-4、6-ジピリン)亜鉛錯体)の合成。

5-フェニル-4、6-ジピリンのメタノール溶液に酢酸亜鉛を加え、4時間還流した。反応液を濃縮後、シリカゲルを用いたカラムクロマトグラフィーにより精製し、目的の化学式[化7]で表される化合物を得た。

【0055】(合成例10) 化学式[化8]で表される化合物(ジ(5-p-シアノフェニル-4、6-ジピリン)亜鉛錯体)の合成。

5-フェニル-4、6-ジピリンの代わりに、5-p-シアノフェニル-4、6-ジピリンを用いる他は、合成例9と同様の手法により、目的の化学式[化8]で表される化合物を得た。

【0056】(合成例11) 化学式[化9]で表される化合物(ジ(2、3、7、8-テトラメチル-5-フェニル-4、6-ジピリン)亜鉛錯体)の合成。

5-フェニル-4、6-ジピリンの代わりに、2、3、7、8-テトラメチル-5-フェニル-4、6-ジピリンを用いる他は、合成例9と同様の手法により、目的の化学式[化9]で表される化合物を得た。

【0057】(合成例12) 化学式[化10]で表される化合物(ジ(2、3、7、8-テトラメチル-5-p-シアノフェニル-4、6-ジピリン)亜鉛錯体)の合成。

5-フェニル-4、6-ジピリンの代わりに、2、3、7、8-テトラメチル-5-p-シアノフェニル-4、6-ジピリンを用いる他は、合成例5と同様の手法により、目的の化学式[化10]で表される化合物を得た。

【0058】以下、本発明の化合物を発光層として用いた実施例を実施例1から実施例25、実施例31から実施例34に示す。また、本発明の化合物と正孔輸送材料との混合薄膜を発光層として用いた実施例を実施例26から実施例30に示す。また、本発明の化合物と電子輸送材料との混合薄膜を発光層として用いた実施例を、以下に記す実施例35から実施例39に、本発明の化合物を正孔輸送層として用いた実施例を以下に記す実施例40から実施例41に、電子輸送層として用いた実施例を以下に記す実施例42から実施例43に示す。

【0059】(実施例1) 実施例1に用いた素子の断面構造を図1に示す。以下に本発明の実施例1に用いる有機薄膜EL素子の作製手順について説明する。素子は基板1上に形成された陽極2/発光層4/陰極6により構成されている。ガラス基板1上にITOをスパッタリングによってシート抵抗が20Ω/□になるように製膜し、陽極2とした。その陽極2上に発光層4として、化学式[化3]で表される化合物を真空蒸着法にて40nmの厚さに形成した。次に、発光層4上に、陰極6としてマグネシウム-銀合金を真空蒸着法にて200nmの

厚さに形成して、有機EL素子を作製した。この素子に直流電圧を5V印加したところ、 400 cd/m^2 の発光が得られた。

【0060】(実施例2)発光材料として、化学式[化4]で表される化合物を用いる以外は実施例1と同様の操作を行い、有機EL素子を作製した。この素子に直流電圧を5V印加したところ、 370 cd/m^2 の発光が得られた。

【0061】(実施例3)発光材料として、化学式[化5]で表される化合物を用いる以外は実施例1と同様の操作を行い、有機EL素子を作製した。この素子に直流電圧を5V印加したところ、 650 cd/m^2 の発光が得られた。

【0062】(実施例4)発光材料として、化学式[化6]で表される化合物を用いる以外は実施例1と同様の操作を行い有機EL素子を作製した。この素子に直流電圧を5V印加したところ、 540 cd/m^2 の発光が得られた。

【0063】(実施例5)発光材料として、化学式[化7]で表される化合物を用いる以外は実施例1と同様の操作を行い、有機EL素子を作製した。この素子に直流電圧を5V印加したところ、 350 cd/m^2 の発光が得られた。

【0064】(実施例6)発光材料として、化学式[化8]で表される化合物を用いる以外は実施例1と同様の操作を行い、有機EL素子を作製した。この素子に直流電圧を5V印加したところ、 300 cd/m^2 の発光が得られた。

【0065】(実施例7)発光材料として、化学式[化9]で表される化合物を用いる以外は実施例1と同様の操作を行い、有機EL素子を作製した。この素子に直流電圧を5V印加したところ、 380 cd/m^2 の発光が得られた。

【0066】(実施例8)発光材料として、化学式[化10]で表される化合物を用いる以外は実施例1と同様の操作を行い、有機EL素子を作製した。この素子に直流電圧を5V印加したところ、 310 cd/m^2 の発光が得られた。

【0067】(実施例9)実施例9に用いた素子の断面構造は図1に示されるように、基板1上に形成された陽極2/発光層4/陰極6により構成されている。以下に本発明における実施例9に用いる有機薄膜EL素子の作製手順について説明する。ガラス基板1上にITOをスパッタリングによってシート抵抗が $20\Omega/\square$ になるように製膜し、陽極2とした。その上に化学式[化7]で表される化合物のクロロホルム溶液を用いたスピンコート法により 40 nm の層厚を有する発光層4を形成した。次に、発光層4の上に、陰極6としてマグネシウム-銀合金を真空蒸着法により 200 nm の厚さに形成して有機EL素子を作製した。この素子に直流電圧を5V

印加したところ、 120 cd/m^2 の発光が得られた。

【0068】(実施例10)化学式[化7]で表される化合物の代わりに化学式[化9]で表される化合物を用いる他は実施例9と同様にして有機EL素子を作製した。この素子に直流電圧を5V印加したところ、 130 cd/m^2 の発光が得られた。

【0069】(実施例11)実施例11に用いた素子の断面構造を図2に示す。素子は基板1上に形成された陽極2/正孔輸送層3/発光層4/電子輸送層5/陰極6により構成されている。以下に本発明における実施例11に用いる有機薄膜EL素子の作製手順について説明する。ガラス基板1上にITOをスパッタリングによってシート抵抗が $20\Omega/\square$ になるように製膜し、陽極2とした。その陽極2上に正孔輸送層3として、化学式[化3]で表される、N, N'-ジフェニル-N, N'-ビス(3-メチルフェニル)-[1, 1'-ビフェニル]-4, 4'-ジアミンを真空蒸着法にて 50 nm の厚さに形成した。次に、正孔輸送層3上に発光層4として、化学式[化3]で表される化合物を真空蒸着法にて 40 nm の厚さに形成した。次に、発光層4上に、電子輸送層5として、化学式[化17]で表される、2-(4-ビフェニル)-5-(4-tert-ブチルフェニル)-1, 3, 4-オキサジアゾールを真空蒸着法にて 20 nm の厚さに形成した。次に、電子輸送層5上に、陰極6として、マグネシウム-銀合金を真空蒸着法によって 200 nm の厚さに形成して有機EL素子を作製した。この素子に直流電圧を10V印加したところ、 2370 cd/m^2 の発光が得られた。

【0070】(実施例12)発光材料として、化学式[化4]で表される化合物を用いる以外は実施例11と同様の操作を行い有機EL素子を作製した。この素子に直流電圧を10V印加したところ、 1860 cd/m^2 の発光が得られた。

【0071】(実施例13)発光材料として、化学式[化5]で表される化合物を用いる以外は実施例11と同様の操作を行い有機EL素子を作製した。この素子に直流電圧を10V印加したところ、 2510 cd/m^2 の発光が得られた。

【0072】(実施例14)発光材料として、化学式[化6]で表される化合物を用いる以外は実施例11と同様の操作を行い有機EL素子を作製した。この素子に直流電圧を10V印加したところ、 1970 cd/m^2 の発光が得られた。

【0073】(実施例15)発光材料として、化学式[化7]で表される化合物を用いる以外は実施例11と同様の操作を行い有機EL素子を作製した。この素子に直流電圧を10V印加したところ、 1260 cd/m^2 の発光が得られた。

【0074】(実施例16)発光材料として、化学式[化8]で表される化合物を用いる以外は実施例11と

同様の操作を行い有機EL素子を作製した。この素子に直流電圧を10V印加したところ、1070cd/m²の発光が得られた。

【0075】(実施例17)発光材料として、化学式[化9]で表される化合物を用いる以外は実施例11と同様の操作を行い有機EL素子を作製した。この素子に直流電圧を10V印加したところ、1380cd/m²の発光が得られた。

【0076】(実施例18)発光材料として、化学式[化10]で表される化合物を用いる以外は実施例11と同様の操作を行い有機EL素子を作製した。この素子に直流電圧を10V印加したところ、1110cd/m²の発光が得られた。

【0077】(実施例19)正孔輸送層3として、化学式[化13]で表される、N,N'-ジフェニル-N-N-ビス(1-ナフチル)-1,1'-ビフェニル-4,4'-ジアミンを、電子輸送層5として、化学式[化18]で表される化合物ビス{2-(4-tert-ブチルフェニル)-1,3,4-オキサジアゾール}-m-フェニレンを用いる以外は実施例11と同様の操作を行い有機EL素子を作製した。この素子に直流電圧を10V印加したところ、2240cd/m²の発光が得られた。

【0078】(実施例20)正孔輸送層3として、化学式[化14]で表される化合物を、発光層4として、化学式[化4]で表される化合物を、電子輸送層5として、化学式[化21]で表される化合物を用いる以外は実施例11と同様の操作を行い、有機EL素子を作製した。この素子に直流電圧を10V印加したところ、1680cd/m²の発光が得られた。

【0079】(実施例21)正孔輸送層3として、化学式[化15]で表される化合物を、発光層4として化学式[化5]で表される化合物を、電子輸送層5として、化学式[化22]で表される化合物を用いる以外は、実施例11と同様の操作を行い、有機EL素子を作製した。この素子に直流電圧を10V印加したところ、2520cd/m²の発光が得られた。

【0080】(実施例22)実施例22に用いた素子の断面構造を図4に示す。素子は基板1上に形成された陽極2/発光層4/電子輸送層5/陰極6により構成されている。以下に本発明の実施例22に用いる有機薄膜EL素子の作製手順について説明する。ガラス基板1上にITOをスパッタリングによってシート抵抗が20Ω/□になるように製膜し、陽極2とした。その陽極2上に、発光層4として、化学式[化3]で表される化合物を真空蒸着法にて40nmの厚さに形成した。次いで発光層4の上に、電子輸送層5として、化学式[化19]で表される化合物を真空蒸着法にて50nmの厚さに形成した。次に電子輸送層5の上に、陰極6として、マグネシウム-銀合金を200nmの厚さに形成してEL素

子を作製した。この素子に直流電圧を10V印加したところ、1090cd/m²の発光が得られた。

【0081】(実施例23)発光層4に化学式[化3]で表される化合物の代わりに、化学式[化4]で表される化合物を用いる以外は、実施例22と同様の操作を行い、有機EL素子を作製した。この素子に直流電圧を10V印加したところ、960cd/m²の発光が得られた。

【0082】(実施例24)発光層4に化学式[化3]で表される化合物の代わりに、化学式[化5]で表される化合物を用いる以外は、を用いる以外は実施例22と同様の操作を行い有機EL素子を作製した。この素子に直流電圧を10V印加したところ、1220cd/m²の発光が得られた。

【0083】(実施例25)発光層4に化学式[化3]で表される化合物の代わりに、化学式[化6]で表される化合物を用いる以外は、実施例22と同様の操作を行い、有機EL素子を作製した。この素子に直流電圧を10V印加したところ、1020cd/m²の発光が得られた。

【0084】(実施例26)発光層4として、化学式[化13]で表される、N,N'-ジフェニル-N-N-ビス(1-ナフチル)-1,1'-ビフェニル-4,4'-ジアミンと、化学式[化3]で表される化合物を1:10の重量比で共蒸着して作製した薄膜を50nmの厚さに形成する以外は、実施例22と同様の操作を行い有機EL素子を作製した。この素子に直流電圧を10V印加したところ、1290cd/m²の発光が得られた。

【0085】(実施例27)発光層4に化学式[化3]で表される化合物の代わりに、化学式[化4]で表される化合物を用いる以外は、実施例26と同様の操作を行い有機EL素子を作製した。この素子に直流電圧を10V印加したところ、1060cd/m²の発光が得られた。

【0086】(実施例28)発光層4に化学式[化3]で表される化合物の代わりに、化学式[化5]で表される化合物を用いる以外は、実施例26と同様の操作を行い有機EL素子を作製した。この素子に直流電圧を10V印加したところ、1450cd/m²の発光が得られた。

【0087】(実施例29)発光層4に化学式[化3]で表される化合物の代わりに、化学式[化6]で表される化合物を用いる以外は、実施例26と同様の操作を行い有機EL素子を作製した。この素子に直流電圧を10V印加したところ、1170cd/m²の発光が得られた。

【0088】(実施例30)実施例30に用いた素子の断面構造を図4に示す。素子は基板1上に形成された陽極2/発光層4/電子輸送層5/陰極6により構成され

ている。以下に本発明の実施例30に用いる有機薄膜EL素子の作製手順について説明する。ガラス基板1上にITOをスパッタリングによってシート抵抗が $20\Omega/\square$ になるように製膜し、陽極2とした。その陽極2上に化学式[化6]で表される化合物と、化学式[化13]で表される、N, N'-ジフェニル-N-N-ビス(1-ナフチル)-1, 1'-ビフェニル)-4, 4'-ジアミンをモル比で1:10の割合で含有するクロロホルム溶液を用いたスピコート法により40nmの厚さの発光層4を形成した。次に、発光層4上に、化学式[化11]で表される化合物を真空蒸着法により50nmの厚さの電子輸送層5を形成し、その電子輸送層5上に陰極6としてマグネシウム-銀合金を真空蒸着法により200nmの厚さに形成して有機EL素子を作製した。この素子に直流電圧を10V印加したところ、 $730\text{cd}/\text{m}^2$ の発光が得られた。

【0089】(実施例31) 実施例31に用いた素子の断面構造を図3に示す。素子は基板1上に形成された陽極2/正孔輸送層3/発光層4/陰極6により構成されている。以下に本発明の実施例31に用いる有機薄膜EL素子の作製手順について説明する。ガラス基板1上にITOをスパッタリングによってシート抵抗が $20\Omega/\square$ になるように製膜し、陽極2とした。その陽極2上に正孔輸送層3として、化学式[化13]で表される、N, N'-ジフェニル-N-N-ビス(1-ナフチル)-1, 1'-ビフェニル)-4, 4'-ジアミンからなる膜を真空蒸着法にて50nmの厚さに形成した。次に、正孔輸送層3上に、発光層4として、化学式[化3]で表される化合物を真空蒸着した膜を40nmの厚さに形成した。次に発光層4上に、陰極6としてマグネシウム-銀合金の層を200nmの厚さに形成してEL素子を作製した。この素子に直流電圧を10V印加したところ、 $1820\text{cd}/\text{m}^2$ の発光が得られた。

【0090】(実施例32) 発光層4として、化学式[化3]で表される化合物の代わりに、化学式[化4]で表される化合物を用いる以外は、実施例31と同様の操作を行い有機EL素子を作製した。この素子に直流電圧を10V印加したところ、 $1560\text{cd}/\text{m}^2$ の発光が得られた。

【0091】(実施例33) 発光層4として、化学式[化3]で表される化合物の代わりに、化学式[化5]で表される化合物を用いる以外は、実施例31と同様の操作を行い有機EL素子を作製した。この素子に直流電圧を10V印加したところ、 $2020\text{cd}/\text{m}^2$ の発光が得られた。

【0092】(実施例34) 発光層4として、化学式[化3]で表される化合物の代わりに、化学式[化6]で表される化合物を用いる以外は、実施例31と同様の操作を行い有機EL素子を作製した。この素子に直流電圧を10V印加したところ、 $1760\text{cd}/\text{m}^2$ の発光

が得られた。

【0093】(実施例35) 発光層4として、化学式[化21]で表される化合物と、化学式[化3]で表される化合物とを20:1の重量比で真空共蒸着した膜を50nmの厚さに形成する以外は、実施例31と同様の操作を行い有機EL素子を作製した。この素子に直流電圧を10V印加したところ、 $2190\text{cd}/\text{m}^2$ の発光が得られた。

【0094】(実施例36) 発光層4として、化学式[化21]で表される化合物と、化学式[化4]で表される化合物とを20:1の重量比で真空共蒸着した膜を50nmの厚さに形成する以外は、実施例31と同様の操作を行い有機EL素子を作製した。この素子に直流電圧を10V印加したところ、 $1960\text{cd}/\text{m}^2$ の発光が得られた。

【0095】(実施例37) 発光層4として、化学式[化21]で表される化合物と、化学式[化5]で表される化合物とを20:1の重量比で真空共蒸着した膜を50nmの厚さに形成する以外は、実施例31と同様の操作を行い有機EL素子を作製した。この素子に直流電圧を10V印加したところ、 $2320\text{cd}/\text{m}^2$ の発光が得られた。

【0096】(実施例38) 発光層4として、化学式[化21]で表される化合物と、化学式[化6]で表される化合物とを20:1の重量比で真空共蒸着した膜を50nmの厚さに形成する以外は、実施例31と同様の操作を行い有機EL素子を作製した。この素子に直流電圧を10V印加したところ、 $2030\text{cd}/\text{m}^2$ の発光が得られた。

【0097】(実施例39) 正孔輸送層3として、化学式[化12]で表される、N, N'-ジフェニル-N, N'-ビス(3-メチルフェニル)-[1, 1'-ビフェニル)-4, 4'-ジアミンを、発光層4として、化学式[化23]で表される化合物と、化学式[化6]で表される化合物とを20:1の重量比で真空共蒸着して作製した膜を用いる以外は、実施例31と同様の操作を行い有機EL素子を作製した。この素子に直流電圧を10V印加したところ、 $2080\text{cd}/\text{m}^2$ の発光が得られた。

【0098】(実施例40) 正孔輸送層3に含まれる正孔輸送材料として、化学式[化3]で表される化合物を、発光層4として、化学式[化23]で表される化合物を用いる以外は、実施例11と同様の操作を行い有機EL素子を作製した。この素子に直流電圧を10V印加したところ、 $240\text{cd}/\text{m}^2$ の発光が得られた。

【0099】(実施例41) 正孔輸送層3に含まれる正孔輸送材料として、化学式[化5]で表される化合物を用いる以外は、実施例40と同様の操作を行い有機EL素子を作製した。この素子に直流電圧を10V印加したところ、 $270\text{cd}/\text{m}^2$ の発光が得られた。

【0100】(実施例42) 電子輸送層5として、化学式〔化3〕で表される化合物を用い、発光層4として化学式〔化21〕で表される化合物を用いる以外は、実施例11と同様の操作を行い、有機EL素子を作製した。この素子に直流電圧を10V印加したところ、760cd/m²の発光が得られた。

【0101】(実施例43) 電子輸送層5として、化学式〔化4〕で表される化合物を用いる以外は、実施例42と同様の操作を行い、有機EL素子を作製した。この素子に直流電圧を10V印加したところ、890cd/m²の発光が得られた。

【0102】

【発明の効果】以上説明したとおり、本発明化合物を有機EL素子の構成材料とすることにより、従来に比べて

高輝度な発光が得られ、本発明の効果は大である。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の素子の断面図である。

【図2】本発明の素子の断面図である。


【図3】本発明の素子の断面図である。

【図4】本発明の素子の断面図である。


【符号の説明】

- 1 基板
- 2 陽極
- 3 正孔輸送層
- 4 発光層
- 5 電子輸送層
- 6 陰極


【図1】




【図2】



【図3】



【図4】



フロントページの続き

(72)発明者 森岡 由紀子

東京都港区芝五丁目7番1号 日本電気株式会社内

(72)発明者 小田 敦

東京都港区芝五丁目7番1号 日本電気株式会社内

Fターム(参考) 3K007 AB02 CB01 CB03 DA00 DA01

DB03 EB00 FA01